

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ผลของการพัฒนาของชั้นการแพร่ของก้าชต่อสมรรถนะเซลล์
เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยน โปรดอน

ผู้เขียน

นายสิทธิ ชัยศรี

ปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศธนา คุณาทร

บทคัดย่อ

ชั้นการแพร่ของก้าชเป็นวัสดุที่มีรูพรุนและมีความสำคัญต่อสมรรถนะการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงแบบ PEM ทึ้งการนำอิเล็กตรอน การจัดการก้าชและนำไฟปั้งชั้นตัวเร่งปฏิกิริยาและเมมเบรน งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของการพัฒนาของชั้นการแพร่ของก้าชที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากแรงกดในการประกอบเซลล์ที่มีผลต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงแบบ PEM โดยความพรุนที่ศึกษาอยู่ในช่วง 0.16-0.53 และอุณหภูมิการทำงานอยู่ในช่วง 60-80 °C ผลจากการวิจัยนี้ทำให้ทราบว่า การลดค่าความพรุนเป็นการลดความด้านทานในชั้นการแพร่ของก้าชเนื่องจากการถูกกดซิดกันมากขึ้น ภายใต้ชั้นการแพร่ของก้าชและการเพิ่มอุณหภูมิเป็นการลดความด้านทานภายใต้แรงกดซิดกันมากขึ้น ความชื้นของก้าชเพิ่มขึ้น ทำให้สมรรถนะการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงแบบ PEM สูงขึ้น ได้ จากการทดลองพบว่าที่สภาวะค่าความพรุนของชั้นการแพร่ของก้าช 0.16 อุณหภูมิการทำงานที่ 70 และ 80 °C เป็นสภาวะเหมาะสมที่สุดต่อการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งพบว่าที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 0.6 V สามารถให้ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าได้ถึง 1.27 และ 1.26 A/cm² ตามลำดับ ซึ่งสมรรถนะที่ได้สูงสุดและต่ำสุดคือ 1.27 ที่ความพรุน 0.16 อุณหภูมิการทำงาน 70 °C และ 1.038 A/cm² ที่ความพรุน 0.53 อุณหภูมิการทำงานที่ 60 °C ตามลำดับ มีสมรรถนะต่างกันถึง 0.232 A/cm² หรือ 22.35% จากข้อมูลนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการประกอบเซลล์ได้ต่อไป

Thesis Title Effects of Gas Diffusion Layer's Porosity on Proton Exchange Membrane Fuel Cell Performance

Author Mr. Sit Chaisri

Degree Master of Engineering (Energy Engineering)

Thesis Advisor Asst. Prof. Dr. Yottana Khunatorn

ABSTRACT

Gas diffusion layer (GDL) is a major part, which affects proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) performance. It play major role on electron conductivity, mass transportation, and water management within the catalyst layer and membrane. This research conducts parameter study of PEMFC performance on GDL porosity, which changed by stack assembling procedure. The fuel cell operating temperature was controlled at 60°C -80°C. The GDL porosity was vary within the range of 0.16-0.53 at all working temperature and the fuel cell performance was observed.

The results show that decreasing porosity or increasing operating temperature will lower contact resistance in GDL. The appropriate porosity is 0.16 at operating temperature 70 and 80°C. These conditions provide at 0.6 V. current density 1.27 and 1.26 A/cm² respectively. Minimum performance is obtained at 1.038 A/cm² at porosity of 0.53 with operating temperature of the different between maximum and minimum performance measured at 0.6 V. is 0.232 A/cm² or 22.35%. This information can be applied to stack assembling process in the future.