

หัวข้อการวิจัย

เคมีของวัตถุคิบและการทำใบอนุญาต

การวิจัย

วิทยาศาสตร์มหานันทิต (การสอนเคมี)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2523

ชื่อผู้ทำ

บุญธรรม เรืองรักษ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาส่วนประกอบทางเคมีของวัตถุคิบที่นำมาเตรียมเนื้อดินบืนใบอนุญาต และการทำทดลองทำใบอนุญาตจากวัตถุคิบเหล่านี้ ซึ่งได้แก่ ตินขาวลำปาง ตินเหนียวคำ หินพื้นมา หินครอฟฟ์ และถ้ากระถูก ทั้งนี้โดยหวังว่า การศึกษานี้อาจจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์ใบอนุญาต ให้มีคุณภาพทั้กเที่ยมกับของทางประเทศ

ส่วนประกอบทางเคมีของวัตถุคิบที่มีความสำคัญคือเนื้อดินบืนใบอนุญาต ไกแก่ ชิลิกา อุดมินา เหล็กออกไซด์ พอสเฟตในถ้ากระถูก ซึ่งหมายความโดยวิธี colorimetry และสารประกอบกลเชี่ยม แมกนีเซียม ဟปรมานาโนไกวิธี atomic absorption นอกจากนี้ยังมีโซเดียม โซเดียมเชี่ยม ซึ่งหมายความโดยวิธี flame photometry จากผลการวิเคราะห์ ตินขาวลำปางจะมีส่วนประกอบที่แตกต่างไปจากตินขาวหรือใบอนุญาต พบร้า ตินเหนียวคำมีปริมาณเหล็กออกไซด์ ค่อนข้างสูง ซึ่งจะมีผลต่อสีของผลิตภัณฑ์และความโปร่งแสง พบร้า หินพื้นมา มีส่วนประกอบใกล้เคียงกับหินครอฟฟ์และหินครอฟฟ์มีส่วนประกอบไม่แตกต่างจากส่วนประกอบโดยทั่วไปตามธรรมชาติ แต่ในถ้ากระถูกพบว่ามีความเป็นกรดสูงเกินไป คือ pH 9.5 ซึ่งโดยปกติแล้ว pH ของถ้ากระถูกที่ใช้เป็นส่วนผสมไม่ควรเกิน pH 8.5

จากการศึกษาส่วนผสมของเนื้อคิมเบ้น พบว่าส่วนผสมที่สามารถนำมาขึ้นรูปโดยวิธีหล่อสัลีปันนี 2 สูตร ในสูตรที่ 1 จะประกอบด้วย เถ้ากระถุง 40 % คินชาวดำปาง 20 % คินเห็นยวกา 10 % หินพันมา 30 % สำหรับสูตรที่ 2 มีส่วนผสมคล้ายสูตรที่ 1 แต่ใช้หินพันมา 25 % เพิ่มน้ำอุ่น 5 % เมื่อนำผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปแล้วมาเผาตับที่ 1180°C พบว่าไก่ผลัด เนื้อคินมันไม่บุบตัว และเมื่อเผาเคลือบที่ 1080°C ผลิตภัณฑ์ไม่คงอยู่มีความชรา มีความโปร่งแสงพอใช้ได้ เคลือบมีความเป็นมันคี แต่เนื่องจากขณะที่เผาเคลือบใช้เวลา yan ไฟฟ้อร์เกินไป จึงทำให้เคลือบบางส่วนสุกตัวไม่เพียงพอ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

Title The Chemistry of Raw Materials and the Preparation
of Bone China

Research Master of Science (Teaching Chemistry)
Chiang Mai University 1980

Name Boontum Reogan

Abstract

This research was the study of the chemical compositions of raw materials; such as Lampang clay, ball clay, feldspar, quartz and bone ash, for making bone china. The preparation of bone china from these raw materials was also carried out. In the hope that this study might contribute some knowledge for the production of good quality bone china compare to those imported products.

Silica, alumina, iron oxide and phosphate were determined by colorimetry. Calcium and magnesium were determined by atomic absorption spectrophotometry. Sodium and potassium were analysed by flame photometry. These are important chemicals which effected the bone china bodies. The Lampang clay had different composition to Kaolin or China clay, and ball clay contained rather high iron oxide. So both materials effected the colour and transparency of the products. Feldspar had similar composition to cornish

stone, and quartz had similar composition to those found in nature. But bone ash had high alkalinity. The pH was 9.5 compare to suggested pH 8.5

Two formulae for the mixture of bone china bodies which could be formed by slip casting were found. The first consisted of 40 % bone ash, 20 % Lampang clay, 10 % ball clay and 30 % feldspar. The second was similar to the first except using 25 % feldspar and 5 % quartz in addition.

When the finished bodies was biscuit firing at the temperature 1180 °C, the result was satisfactory. After glost firing at the temperature of 1080 °C, the obtained products showed satisfactory transparency but less brightness and giving unsatisfactory glaze, this was because too little soaking rate was maintained.

â€¢
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved