

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ผลกระทบของการฝังไนโตรเจน ไอออนที่มีต่อดัชนีหักเหและการดูดกลืนแสง
สีม่วงของอะลูมิเนียมออกไซด์

ชื่อผู้เขียน

นางสาว ชนกพร ไชวงศ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ธิรพัฒน์ วิลัยทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ ยศสมบัติ
ดร. ยุ่ง เหลียงเต็ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บทคัดย่อ

ได้ฝังอะลูมิเนียมออกไซด์ชนิดไฟลินสังเคราะห์ ($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$) และทับทิมสังเคราะห์ ($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$:1.2 % Cr) ขนาด $7 \text{ mm} \times 7 \text{ mm} \times 2 \text{ mm}$ ด้วยไนโตรเจน ไอออนพลังงาน $120 \text{ กิโลอิเล็กตรอน โวลต์}$ โดยใช้โดสนาคตั้งแต่ 1×10^{16} ถึง $1 \times 10^{18} \text{ ไอออน}/\text{ซม}^2$ แล้ววัดดัชนีหักเหที่ความยาวคลื่น 585 นาโนเมตร และการดูดกลืนแสงในช่วง $300\text{-}700 \text{ นาโนเมตร}$ ดัชนีหักเหแสดงการฝังไนโตรเจนของไฟลินสังเคราะห์และทับทิมสังเคราะห์ด้านที่ไนโตรเจนผลกระทบเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้โดสนาคตั้งแต่ $1 \times 10^{17} \text{ ไอออน}/\text{ซม}^2$ ขึ้นไป การตรวจสอบผิวด้านที่ไนโตรเจนผลกระทบของไฟลินสังเคราะห์และทับทิมสังเคราะห์ที่ถูกฝังไนโตรเจนด้วยโดสนาค 5×10^{17} และ $1 \times 10^{18} \text{ ไอออน}/\text{ซม}^2$ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องรากพบว่ามีการพองตัวเกิดขึ้น ทับทิมสังเคราะห์จะมีการดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้นตามปริมาณโดสที่ใช้ แต่ลักษณะของスペกตรัมการดูดกลืนแสงไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่スペกตรัมของไฟลินสังเคราะห์แสดงการดูดกลืนแสงในย่านอัลตราไวโอเล็ตและสีม่วงมากกว่าย่านสีแดง การดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นสั้นนี้อาจเป็นผลเนื่องจากการเกิด colour centre ชนิด V-type และ F-type

Thesis Title Effects of Nitrogen Ion Implantation on Refractive Index and Violet Absorption
of Aluminium Oxide

Author Ms. Chanokporn Chaiwong

M.S. Applied Physics

Examining Committee

Assoc. Prof. Dr. Thiraphat Vilaithong

Chairman

Assist. Prof. Dr. Banchob Yotsombat

Member

Dr. Yu Liangdeng

Member

Abstract

Nitrogen ions were implanted into 7 mm x 7 mm x 2 mm synthetic sapphires ($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$) and synthetic rubies ($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$: 1.2 % Cr) with doses in the range from 1×10^{16} to 1×10^{18} ions/cm² at an energy of 120 keV. The refractive indices at 585 nm and the optical absorption spectra for wavelengths in the region between 300 - 700 nm were measured for implanted and non-implanted samples. The refractive indices of the implanted surfaces of the specimens subjected to fluences from 1×10^{17} ions/cm² was found to have changed. Scanning electron micrographs showed blistering for fluences of 5×10^{17} and 1×10^{18} ions/cm². The optical absorption spectra of synthetic rubies showed stronger absorption with increasing fluence, but the spectral shape remained the same. For synthetic sapphires the absorption spectra showed stronger absorption in the ultraviolet to violet region which may be a result of the creation of V-type and F-type centres.