

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของเส้นใยเดี่ยวไคโตซาน
โดยการผสมกับพอลิเอทิลีนออกไซด์

ผู้เขียน

นางสาวชินานาฏ ศศิศิลป์

ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร. โรเบิร์ต มอลลอย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ใช้ มีน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยความหนืด ($\overline{M}_v = 2.63 \times 10^5$) และมีค่าดีกรีของการดีอะเซทิเลต (DD จากคาร์บอน-13 นิวเคลียร์แมกเนติกสเปกโตรสโคปี = 97.2%) พอลิเอทิลีนออกไซด์ที่ใช้มีน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ย ($\overline{M}_n = 6.4 \times 10^4$) เตรียมสารละลายไคโตซานและสารละลายพอลิเอทิลีนที่มีความเข้มข้นเดียวกัน คือ 3% โดยน้ำหนักต่อปริมาตรในสารละลายกรดอะซิติกเข้มข้น 1% โดยปริมาตรต่อปริมาตร จากนั้นนำมาผสมเข้าด้วยกันจะได้สารละลายสปินโดปของพอลิเมอร์ผสม (CTS/PEO) ที่อัตราส่วนต่างๆ กันดังนี้ 90/10, 80/20 และ 70/30 โดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก และเตรียมสารละลายไคโตซานบริสุทธิ์ (100/0) ซึ่งเส้นใยเดี่ยวที่ได้จากสารละลายไคโตซานบริสุทธิ์จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางหลังจากอบแห้งแล้วเท่ากับ 0.1-0.3 มิลลิเมตร และที่สภาวะเดียวกันของขบวนการปั่นแบบเปียก พบว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใยเดี่ยวของพอลิเมอร์ผสมจะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณพอลิเอทิลีนออกไซด์ที่ใช้มีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อเพิ่มปริมาณของพอลิเอทิลีนออกไซด์พบว่าเส้นใยเดี่ยวจะมีความอ่อนและยืดหยุ่นได้มากขึ้น (ค่า Young's Modulus ต่ำ) แต่ในขณะที่เส้นใยเดี่ยวที่ได้ก็จะมีไม่แข็งแรง (ค่าความแข็งแรงเชิงเส้นต่ำ) ซึ่งค่า Young's Modulus ในช่วงเริ่มต้นและค่าความแข็งแรงเชิงเส้นสัมพัทธ์ที่ได้จะอยู่ในช่วง 600-3000 เมกะปาสคาลและ 20-40 เมกะปาสคาล ตามลำดับ ซึ่งจากการคำนวณทางทฤษฎีทำนายว่าพอลิเมอร์ผสมมีลักษณะที่เข้ากันไม่ได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาทางเชิงกลพบว่าพอลิเอทิลีนออกไซด์แทรกซึมเข้าไปในเมทริกซ์ของไคโตซานที่มีความแข็งได้น้อยมาก โดยสายโซ่ที่มีความยืดหยุ่นได้ดีของพอลิเอทิลีนออกไซด์จะเข้าไปพลาสติไซต์ในส่วนที่เป็นโครงสร้างออสถูฐานของไคโตซาน ซึ่งในงาน

วิจัยนี้ทำการศึกษาอัตราส่วนของพอลิเมอร์ผสมในเส้นใยเดี่ยวที่ได้ โดยอาศัย 4 เทคนิคดังนี้
เทคนิคดีฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งแคลอริมิเตอร์, เทคนิคเทอร์โมกราวิเมตรี, เทคนิคคาร์บอน-13
นิวเคลียร์แมกเนติกสเปกโตรสโคปีและเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี จากผลการศึกษาถึงแม้
ว่ายังไม่สามารถหาค่าอัตราส่วนของพอลิเมอร์ผสมที่แน่นอนได้ แต่ก็ยังเป็นประโยชน์สำหรับแนว
ทางในการศึกษาในอนาคต ทั้งนี้พอลิเอทิลีนออกไซด์สามารถปรับปรุงเส้นใยเดี่ยวโคโคซานจากที่
มีความแข็งกระด้างให้มีความอ่อนนุ่มขึ้นได้



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

Thesis Title Improvement of the Mechanical Properties of Chitosan
Monofilament Fibres by Blending with Poly(ethylene oxide)

Author Miss Chinanat Sasisil

Degree Master of Science (Chemistry)

Thesis Advisor Lecturer Dr. Robert Molloy

ABSTRACT

Chitosan (CTS) of $\bar{M}_v = 2.63 \times 10^5$ and DD = 97.2% (^{13}C -NMR) and poly(ethylene oxide) (PEO) of $\bar{M}_n = 6.4 \times 10^4$ were blended by mixing together 3% w/v solutions of each in 1% v/v aqueous acetic acid. By varying the amounts, CTS/PEO blends of 90/10, 80/20 and 70/30 w/w compositions in solution were prepared. These solutions together with that of CTS alone (100/0) were then used as the spin dopes in a small-scale wet spinning process. The monofilament fibres obtained had average diameters when dry of 0.1–0.3 mm. Under constant spinning conditions, the diameter increased with PEO content. Increasing the PEO content also made the fibres softer and more flexible (lower modulus) but, in doing so, made them weaker (lower tensile strength). Initial moduli and ultimate tensile strengths were in the ranges of 600–3000 MPa and 20–140 MPa respectively. Even though the blends were largely incompatible, as predicted theoretically, the mechanical test results showed that the PEO was able to penetrate the CTS matrix to some extent at least. In this way, the flexible PEO chains were thought to “plasticise” the amorphous regions of the stiff CTS matrix. Attempts to determine accurately the blend compositions in the final fibres proved unsuccessful. Of the 4 analytical techniques used (DSC, TG, ^{13}C -NMR and IR), IR spectroscopy showed the most potential for further development if other better methods cannot be found. In

conclusion, the inherent stiffness of CTS monofilament fibres has been lessened by blending with PEO but at the expense of tensile strength. Ways of combining fibre pliability with toughness need to be found.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved