

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์	ผลของสารเติมแต่งต่อกลไกการเติบโตของผลึกเอพิจิตยิปซัมจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	
ผู้เขียน	นางสาวจิระนุช สงพูล	
ปริญญา	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บูรณาการ)	
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ผศ. ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
	รศ. ดร. ชรณินทร์ ไชยเรืองศรี	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
	อ. ดร. ชัยพร ตั้งทอง	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

### บทคัดย่อ

เอพิจิตยิปซัม ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ผ่านการแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส จะเปลี่ยนโครงสร้างเป็นเอพิจิตยิปซั่ม ( $\text{CaSO}_4 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$ ) โดยเอพิจิตยิปซั่มทำปฏิกิริยากับน้ำจะแข็งตัวกลายเป็นผลึกยิปซัมและใช้เวลาก่อตัวน้อยกว่าเมื่อเทียบกับพลาสติกทางการค้าทำให้การไหลตัวไม่ดี ไม่มีเวลาเพียงพอในการทำงาน จึงมีการใช้สารเติมแต่งที่เป็นสารอินทรีย์ได้แก่ กรดซิตริก กรดมาลิก กรดซัคซินิก กรดลิกโนซัลโฟนิกและโซเดียมลิกโนซัลโฟเนต และสารเติมแต่งที่เป็นสารอนินทรีย์ได้แก่ กรดฟอสฟอริก โปแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต เพื่อหน่วงการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันของเอพิจิตยิปซั่ม สารเติมแต่งดังกล่าว จะทำปฏิกิริยาเคมีกับน้ำ ส่งผลให้เวลาการก่อตัวของ เอพิจิตยิปซั่มเพิ่มขึ้น จากผลการทดลอง พบว่าการเติมสารเติมแต่งที่เป็นสารอินทรีย์ ชนิดกรดมาลิก 0.03 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และสารเติมแต่งที่เป็นสารอนินทรีย์ ชนิดโปแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 0.3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักในเอพิจิตยิปซั่ม และทำให้มีเวลาเซตตัวประมาณ 30 นาที ซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับเวลาการก่อตัวของพลาสติกทางการค้า และสร้างสมการเพื่อพยากรณ์ระยะเวลาการก่อตัวของเอพิจิตยิปซั่มในระบบที่มีสารเติมแต่งโดยใช้ปริมาณสารเติมแต่งเป็นตัวพยากรณ์ จากการศึกษาสมบัติเชิงกลของเอพิจิตยิปซั่มพบว่าสารเติมแต่งทุกชนิดยกเว้นกรดลิกโนซัลโฟนิกและโซเดียมลิกโนซัลโฟเนต มีแนวโน้มทำให้ค่าความแข็งแรงลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณสารเติมแต่ง นอกจากนี้ผลการศึกษาคอนกรีตทางสัณฐานวิทยาของผลึกยิปซั่มที่ได้จากระบบที่มีการเติมสารเติมแต่งด้วยกลอสเอสอีเอ็ม พบว่าสารเติมแต่งจะชะลอการเติบโตของผลึกในระนาบ (100) และ (020) เนื่องจากเกิดการดูดซับกับผลึก


ในระนาบดังกล่าว ส่งผลให้ผลึกเกิดการเติบโตในระนาบ (120) ได้ดี ส่งผลให้ผลึกเอพิจิตียิปซัมในระบบที่มีสารเติมแต่งมีค่า Crystal ratio สูงกว่าผลึกเอพิจิตียิปซัมจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ แต่พบว่าการเติมสารเติมแต่งที่ความเข้มข้นสูงจะทำให้ค่า Crystal ratio ของผลึกน้อยกว่าการเติมสารเติมแต่งที่ความเข้มข้นต่ำ เนื่องจากสารเติมแต่งจะชะลอการเติบโตของผลึกในระนาบ (120) ด้วย โดยกรดซิตริกส่งผลให้ค่า Crystal ratio ลดลงมากที่สุด และสร้างสมการเพื่อพยากรณ์ค่า Crystal ratio ของเอพิจิตียิปซัมในระบบที่มีสารเติมแต่งโดยใช้ปริมาณสารเติมแต่งเป็นตัวพยากรณ์

<b>Thesis Title</b>	Effects of Additives on Growth Mechanism of FGD-Gypsum Crystals from Mae Moh Power Plant	
<b>Author</b>	Miss Jeeranut Songpoon	
<b>Degree</b>	Master of Science (Integrated Science-Mathematics)	
<b>Thesis Advisory Committee</b>	Asst. Prof. Dr. Kedsarin Pimraksa	Advisor
	Assoc. Prof. Dr. Torranin Chairuangstri	Co-advisor
	Dr. Chaiporn Thangthong	Co-advisor

### ABSTRACT

FGD-gypsum from Mae Moh Power Plant was transformed to FGD plaster ( $\text{CaSO}_4 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$ ) when it was calcined at  $150^\circ\text{C}$ . The plaster is easily hydrated when it was exposed to water, and hardened when gypsum was recrystallized. The setting time of FGD-plaster was much shorter than that of commercial plaster that caused a loss of workability. Organic additives *viz.* citric acid, malic acid, succinic acid, lignosulfonic acid and sodium lignosulfonate, and inorganic additives including phosphoric acid and  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  were used to retard the hydration of FGD plaster. All of those substances hindered the chemical reaction resulting in the setting retardation and workability improvement. Gypsum specimens made of FGD-plaster mixed with 0.03 wt % of malic and 0.3 wt% of  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  had promising setting times approximately 30 min. comparable to that of the commercial plaster. Mathematic equation related to setting time in presence of the additives was created to anticipate the retardation effect. The mechanical properties of gypsum specimens and morphology of gypsum crystal in presences of those additives were also studied. All additives except lignosulfonic acid and sodium lignosulfonate provided the same trend in that their compressive strength decreased with an increase in additive contents. In addition, the crystal ratio of the crystallized gypsum is lowered in

the presence of additives. The crystal ratio of the gypsum crystals mixed with citric was the lowest. Mathematic equation related to crystal ratio in presence of the additives was also created to anticipate the crystal growth.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved