Thesis Title Characterization of Silk Fibroin Hydrogels Prepared with

Different Gel Formers

**Author** Ms. Sirin Panyakom

**Degree** Master of Science (Chemistry)

Thesis Advisor Associate Professor Dr. Surasak Watanesk

## **ABSTRACT**

In this research, the characterization of silk fibroin hydrogel prepared with different gel formers such as Carbopol 940, Poloxamer 188 and Hydroxypropyl methylcellulose were studied. These gelling agents can improve some properties of silk fibroin film such as flexibility and strength in forming good hydrogels. Preparation of silk fibroin hydrogels were done by mixing 30 g/L of silk fibroin solution with each gel former solution at various concentrations. After that, the solution was stirred until the homogenous solution occurred and dried at 60 °C for 12 hrs. Then, the hydrogel films were treated with 80% v/v EtOH and it was observed that they were curved and gained more strength but it was still brittle and crackable compared to the EtOH untreated hydrogels.

When the characterization of silk fibroin hydrogels was done, no matter whether it is composed of silk fibroin only or forming hydrogel with various gel formers. It was found that the water swelling of the blended hydrogel could occur more than the silk fibroin "only" hydrogel. By comparing the hydrogels prepared with three

different gel formers, the hydrogel with Carbopol had the highest swelling ratio at 324%. For fibroin protein release from the hydrogels, it was observed that the amounts of protein release were nearly the same. However, the hydrogel prepared with Poloxamer showed the highest protein release of 0.024%. When the crosssection of the hydrogel film was studied using Scanning Electron Microscope, it was observed that the EtOH treated silk fibroin film appeared to have sheet-like morphology and became smoother than the untreated films. Investigating the secondary protein structure of silk fibroin in the hydrogel using Fourier Transform Infrared Spectroscopy revealed the β-sheet structure in EtOH treated and untreated silk fibroin hydrogels. Lastly, the thermal analysis using Differential Scanning Calorimeter exhibited the homogeneity of the blended hydrogels and the thermal energies for melting of all the hydrogels were nearly the same. However, it was observed that the silk fibroin hydrogel film blended with Carbopol absorbed the highest amount of heat of melting at 444 J/g.

## ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved

**ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์** การหาลักษณะเฉพาะของซิลก์ไฟโบรอินไฮโครเจลที่เตรียมด้วย

สารก่อเจลต่างชนิด

ผู้เขียน นางสาวสิรินทร์ ปัญญาคม

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ คร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

## บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาลักษณะเฉพาะของซิลก์ ไฟโบรอินไฮโครเจลที่เตรียมด้วยสารก่อเจลต่าง ชนิดได้แก่ คาร์โบพอล 940 พอลอกซาเมอร์ 188 และ ไฮครอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส สารก่อเจล ที่ใช้เหล่านี้จะช่วยปรับปรุงสมบัติบางประการของแผ่นฟิล์มซิลก์ ไฟโบรอิน เช่น ความยืดหยุ่นและ ความแข็งแรงของแผ่นฟิล์มให้มากขึ้นที่จะทำให้เกิดไฮโครเจลที่ดี สำหรับการเตรียมแผ่นซิลก์ ไฟโบรอินไฮโครเจลทำโดยการนำสารละลายซิลก์ ไฟโบรอินเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร มาผสมกับสาร ก่อเจลแต่ละชนิดที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน คนจนสารละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำไปอบให้ แห้งที่อุณหภูมิ 60 องสา นาน 12 ชั่วโมง จากนั้นจึงนำแผ่นไฮโครเจลที่เตรียมได้ไปแช่ใน สารละลายเอทานอลเข้มข้น 80 เปอร์เซ็นต์โคยปริมาตร พบว่า แผ่นไฮโครเจลจะมีลักษณะโค้งงอ และแข็งมากขึ้น แต่จะเปราะและหักได้ง่ายกว่าแผ่นไฮโครเจลที่ไม่ได้แช่

เมื่อทำการหาลักษณะเฉพาะของแผ่นซิลก์ไฟโบรอินไฮโครเจล ไม่ว่าจะมีเพียงซิลก์ไฟ-โบรอินเพียงอย่างเคียว หรือเกิดเป็นไฮโครเจลกับสารก่อเจลต่างๆ พบว่า ในประเด็นการบวมตัวใน น้ำนั้น ไฮโครเจลที่เกิดกับสารก่อเจลต่างๆจะบวมน้ำได้มากกว่าแผ่นซิลก์ไฟโบรอินเพียงอย่างเคียว เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแผ่นไฮโครเจลที่เติมด้วยสารก่อเจลทั้งสามชนิด พบว่า แผ่นไฮโครเจลที่ ผสมด้วยการ์โบพอลจะมีค่าการบวมตัวในน้ำสูงที่สุดที่ 324% สำหรับการปลดปล่อยโปรตีนไฟ-โบรอินจากแผ่นซิลก์ไฟโบรอินไฮโครเจลที่เตรียมด้วยสารก่อเจลทั้งสามชนิด พบว่า ปริมาณโปรตีนที่ หลุดออกมานั้นมีค่าที่ใกล้เคียงกันมาก อย่างไรก็ตามแผ่นไฮโครเจลที่ผสมพอลอกซาเมอร์ มีค่าการ ปลดปล่อยไฟโบรอินสูงที่สุด คือ 0.024% เมื่อศึกษาภาคตัดขวางของแผ่นไฮโครเจลด้วยกล้อง จุลทรรสน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่า แผ่นฟิล์มซิลก์ไฟโบรอินที่แช่ในเอทานอลจะมีลักษณะ เป็นชั้นชัดเจนมากขึ้นและเรียบมากขึ้นเมื่อเทียบกับแผ่นที่ไม่ได้แช่ จากการตรวจสอบ

โครงสร้างโปรตีนทุติยภูมิของซิลก์ไฟโบรอินในแผ่นไฮโครเจลด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรคสเปกโทรสโกปี แสคงให้เห็นถึงสภาพโครงสร้างแบบบีตา-ชีท ที่เกิดขึ้นในแผ่นไฮโคร-เจลที่แช่และไม่ได้แช่ในเอทานอล สุดท้ายเป็นการวิเคราะห์ค่าทางความร้อนด้วยเครื่องคิฟเฟอร์-เรนเชียล สแกนนิงแคลอริมิเตอร์ แสคงให้เห็นถึงการรวมตัวเป็นเนื้อเคียวกันของไฮโครเจลที่มา รวมตัวกันและพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในการหลอมเหลวไฮโครเจลทั้งหมดต่างก็มีค่าที่ใกล้เคียง กัน โดยแผ่นซิลก์ไฟโบรอินไฮโครเจลที่ผสมกับคาร์โบพอล จะใช้ความร้อนในการหลอมเหลวมาก ที่สุดคือ 444 จูลต่อกรัม



## ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved