



ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ เชิงวิทยานิพนธ์ การหาส่วนประกอบทางเคมีของเชรามิกส์

โบราณภาคเหนือโดยวิธีเคมี

ชื่อผู้เขียน

นายประเสริฐ กิตเจนา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนเคมี

คณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าแบบอิสระ เชิงวิทยานิพนธ์ :

รศ.ดร. ประศักดิ์

ถาวรยุทธกิจาร्त

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร. ปัญจวรรณ

ชนลูกธิพิทักษ์

กรรมการ

อ.ดร. มงคล

รายชนะคร

กรรมการ

นักคิดอย่อ

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเนื้อดินเป็นและเคลือบของเชรามิกส์

โบราณภาคเหนือจากเตาเวียงกาหลงและสันกำแพง พบว่าเนื้อดินเป็นของเวียงกาหลงมีปริมาณเชลลิก้า 72.56-80.54 % อัลูมินา 15.77-21.22 % เหล็กออกไซต์ 1.08-2.00 % ไทเทเนียมออกไซต์ 0.44-0.69 % แคลเซียมออกไซต์ 0.05-0.28 % แมกนีเซียมออกไซต์ 0.21-0.58 % โซเดียมออกไซต์ 0.20-0.27 % และโพแทสเซียมออกไซต์ 1.14-2.58 % ส่วนรับเคลือบเวียงกาหลงมีปริมาณเชลลิก้า 55.62-61.56 % อัลูมินา 14.40-16.50 % เหล็กออกไซต์ 1.34-1.85 % ไทเทเนียมออกไซต์ 0.40-0.52 % แคลเซียมออกไซต์ 13.77-20.66 % แมกนีเซียมออกไซต์ 1.36-1.94 % โซเดียมออกไซต์ 0.51-1.48 % และโพแทสเซียมออกไซต์ 1.63-3.18 % ส่วนเนื้อ

ตินปันของสันกำแพงมีปริมาณซีลิกา 75.26-78.77 % อัลูมินา 14.82-17.92 % เหล็กออกไซด์ 2.27-3.30 % ไทเทเนียมออกไซด์ 0.06-0.48 % แคลเซียมออกไซด์ 0.26-0.64 % แมกนีเซียมออกไซด์ 0.59-0.68 % โซเดียมออกไซด์ 0.28-0.31 % และโพแทสเซียมออกไซด์ 2.31-3.01 % สำหรับเคลือบสันกำแพงมีปริมาณซีลิกา 66.34-68.68 % อัลูมินา 16.50-17.57 % เหล็กออกไซด์ 2.69-3.19 % ไทเทเนียมออกไซด์ 0.60-0.72 % แคลเซียมออกไซด์ 5.13-8.63 % แมกนีเซียมออกไซด์ 1.06-1.49 % โซเดียมออกไซด์ 0.23-0.27 % และโพแทสเซียมออกไซด์ 2.94-3.09 % การศึกษาโครงสร้างขนาดเล็กของเซรามิกส์ปัจจุบันเปรียบเทียบกับเซรามิกส์โบราณจากแหล่งเตาหิ้งสอง โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบพลาไวซิง พบว่าของโบราณที่เป็นเวียงกาหลง มีเนื้อค่อนข้างละเอียด ส่วนของสันกำแพงมีเนื้อค่อนข้างหยาบ มีปริมาณแร่ทินแสลงและความพรุนมาก สำหรับเซรามิกส์ปัจจุบันเนื้อละเอียดมากขนาดควรตัวชี้เล็กและสม่ำเสมอ มีแร่ทินแสลงน้อย

Research Title Determination of Chemical Constituents of
Ancient Ceramics of Northern Thailand by
Chemical Methods

Author Mr. Prasert Kigchaloa

M.S. Teaching Chemistry

Examining Committee :

Assoc. Prof. Dr. Prasak	Thavornyutikarn	Chairman
Assist. Prof. Dr. Panjawan	Thanasuthipitak	Member
Lecturer Dr. Mongkon	Rayanakorn	Member

Abstract

Chemical analyses of bodies and glazes of Northern ancient ceramics from Wieng Kalong and Sankampaeng kilns were carried out. It was found that the composition of Wieng Kalong bodies was 72.56-80.54 % silica, 15.77-21.22 % alumina, 1.08-2.00 % iron oxide, 0.44-0.69 % titanium oxide, 0.05-0.28 % calcium oxide, 0.21-0.58 % magnesium oxide, 0.20-0.27 % sodium oxide and 1.14-2.58 % potassium oxide. The composition of the Wieng Kalong glazes was 55.62-61.56 % silica, 14.40-16.50 % alumina, 1.34-1.85 % iron oxide, 0.40-0.52 % titanium oxide,

13.77-20.66 % calcium oxide, 1.36-1.94 % magnesium oxide, 0.51-1.48 % sodium oxide and 1.63-3.18 % potassium oxide. The composition of Sankampaeng bodies was 75.26-78.77 % silica, 14.82-17.92 % alumina, 2.27-3.30 % iron oxide, 0.06-0.48 % titanium oxide, 0.26-0.64 % calcium oxide, 0.59-0.68 % magnesium oxide, 0.28-0.31 % sodium oxide and 2.31-3.01 % potassium oxide. The composition of the Sankampaeng glazes was 66.34-68.68 % silica, 16.50-17.57 % alumina, 2.69-3.19 % iron oxide, 0.60-0.72 % titanium oxide, 5.13-8.63 % calcium oxide, 1.06-1.49 % magnesium oxide, 0.23-0.27 % sodium oxide and 2.94-3.09 % potassium oxide. Comparative studies of microstructures of the present ceramics and the ancient ceramics of the two kilns using polarizing microscope revealed that Wieng Kalong wares had rather fine texture whereas Sankampaeng wares had coarser texture and contained more opaque minerals and more porosity. The texture of the present ceramics was found to be very fine with small and uniform quartz particle size and less opaque minerals.