

บทที่ 2

ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้งานวิจัยนี้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ได้มีผู้เคยศึกษามาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เถ้าปาล์มน้ำมันและการนำมาใช้ในงานก่อสร้าง
2. การนำเถ้าลอย เถ้าก้นเตา และเถ้าชีวมวลอื่น ๆ มาใช้ในงานก่อสร้าง
3. อิฐคอนกรีตและคอนกรีตเบา

ซึ่งจากการศึกษาในเรื่องต่างๆข้างต้น จะช่วยในการพิจารณากำหนดแนวทางในการนำเถ้าปาล์มมาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้าง วิธีการดำเนินการวิจัยและการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของวัสดุ

2.1 การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อนำเถ้าปาล์มน้ำมันมาใช้ประโยชน์

เนื่องจากเถ้าปาล์มน้ำมันเริ่มมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังกล่าวแล้วข้างต้น ดังนั้น ในระยะเวลาประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา จึงเริ่มมีผู้ศึกษาการนำเถ้าปาล์มน้ำมันมาทดลองใช้ประโยชน์ด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่งจากการสืบค้นผลงานจากเอกสารต่าง ๆ พบสาระที่สำคัญดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของเถ้าปาล์มน้ำมัน

ในงานวิจัยของไทรเทพ แสนวงศ์ และคณะ (2544) ได้ทำการวิเคราะห์ห่อหุ้มประกอบทางเคมีของเถ้าปาล์มน้ำมัน พบว่าเถ้าปาล์มน้ำมันมีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลาน Class N ตามมาตรฐาน ASTM C618 คือมีองค์ประกอบทางเคมี ปริมาณความชื้น การสูญเสียเนื่องจากการเผาไหม้และดัชนีกำลังตามตารางที่ 2.1

ตาราง 2.1 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุปอซโซลาน Class N ตามมาตรฐาน ASTM C618-94a (ASTM C618-94a, 1995)

คุณสมบัติ	วัสดุปอซโซลาน ชั้นคุณภาพ N
$\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$ (น้อยที่สุดร้อยละ)	70.0
SO_3 (มากที่สุดร้อยละ)	4.0
ปริมาณความชื้น (มากที่สุดร้อยละ)	3.0
การสูญเสียเนื่องจากการเผาไหม้ (มากที่สุดร้อยละ)	10.0
ดัชนีกำลัง (น้อยที่สุดร้อยละ)	75.0

ปฏิกิริยาปอซโซลานเมื่อผสมเถ้าปาล์มน้ำมันในคอนกรีต

โดยทั่วไปเมื่อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมกับน้ำจะเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration) ทำให้ได้สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต ($3\text{CaO}\cdot 2\text{SiO}_2\cdot 3\text{H}_2\text{O}$) แคลเซียมอะลูมิเนตไฮเดรต ($3\text{CaO}\cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 3\text{H}_2\text{O}$) และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) หลังจากนั้นเถ้าปาล์มซึ่งเป็นวัสดุปอซโซลานที่มีส่วนผสมของซิลิกาออกไซด์และอะลูมินาออกไซด์ จะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์เกิดเป็นปฏิกิริยาปอซโซลานิก (Pozzolanic Reaction) ได้สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต ($3\text{CaO}\cdot 2\text{SiO}_2$) และแคลเซียมอะลูมิเนตไฮเดรต ($3\text{CaO}\cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์ อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาปอซโซลานิกที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลาานกว่าจะสมบูรณ์

ดังนั้นในช่วงแรกคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มจะรับกำลังอัดได้น้อยกว่าคอนกรีตที่ไม่ผสมเถ้าปาล์ม แต่หลังจากอายุ 28 วัน คอนกรีตจะพัฒนากำลังอัดจนมีค่าใกล้เคียงหรือมากกว่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ไม่ผสมเถ้าปาล์ม วัสดุปอซโซลานยังช่วยลดการขยายตัวที่เกิดจากปฏิกิริยาอัลคาไลน์และซิลิกาของคอนกรีตได้อีกด้วย การนำเถ้าปาล์มมาใช้เป็นวัสดุปอซโซลาน ควรนำมาบดให้ละเอียดก่อนเพื่อลดระยะเวลาการก่อตัวและลดความต้องการน้ำของคอนกรีต (วีรชาติ ตั้งจิรภัทร และคณะ, 2546)

การทดลองใช้เถ้าปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมในคอนกรีต

ไตรเทพ แสนวนศ์ และคณะ (2544) ได้ทำการทดลองนำเถ้าปาล์มมาใช้โดยไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ พบว่าสามารถใช้เถ้าปาล์มเพื่อทดแทนปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 10 คอนกรีตที่ได้จะมีกำลังอัดต่ำกว่าคอนกรีตปกติร้อยละ 23.83 และมีระยะเวลาในการก่อตัวช้ากว่าปกติ 68 นาที ดังนั้นในช่วงแรกคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มจะรับกำลังอัดได้น้อยกว่าคอนกรีตที่ไม่ผสมเถ้าปาล์ม แต่หลังจากอายุ 28 วัน คอนกรีตจะพัฒนากำลังอัดจนมีค่าใกล้เคียงหรือมากกว่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ไม่ผสมเถ้าปาล์ม นอกจากนี้ยังพบว่าเถ้าปาล์มซึ่งมีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลานยังช่วยลดการขยายตัวที่เกิดจากปฏิกิริยาอัลคาไลน์และซิลิกาของคอนกรีตได้อีกด้วย

วีรชาติ ตั้งจิรภัทรและคณะ (2546) ได้ทำการทดลองในลักษณะเดียวกันแต่มีการปรับปรุงคุณภาพของเถ้าปาล์มด้วยการบดละเอียด พบว่าเถ้าปาล์มสามารถใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ได้ในอัตราร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก เถ้าปาล์มที่มีความละเอียดมากจะทำให้ระยะเวลาการก่อตัวและความต้องการน้ำของมอร์ต้าลดลงเมื่อเทียบกับการใช้เถ้าปาล์มที่ไม่ได้ผ่านการบดละเอียดได้

สำหรับในประเทศมาเลเซียก็มีการวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเถ้าปาล์มน้ำมันที่เกิดจากการเผาทะลายปาล์มเปล่ามาใช้เพื่อทดแทนปริมาณปูนซีเมนต์ในงานคอนกรีตเช่นกัน พบว่า

ปริมาณที่เหมาะสมของเถ้าปลาล์มน้ำมันที่ใช้ในการทดแทนซีเมนต์คือ ร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก ระยะเวลาในการก่อตัวของซีเมนต์เพิ่มขึ้นตามปริมาณของเถ้า ความหนาแน่นของคอนกรีตจะขึ้นอยู่กับการบ่ม คอนกรีตผสมเถ้าปลาล์มที่บ่มด้วยการแช่น้ำจะมีความหนาแน่นสูงสุด ปริมาณการดูดซึมน้ำของคอนกรีตจะแปรผันตรงกับปริมาณเถ้าปลาล์ม คือ เมื่อเถ้าปลาล์มมากจะมีอัตราการดูดซึมน้ำมาก คอนกรีตที่ได้จะรับแรงอัดได้ 297.6 kg/cm^2 มีค่าความหนาแน่นประมาณ 2340 kg/m^3 และมีอัตราการดูดซึมน้ำประมาณร้อยละ 6.7 (Joo-Hwa Tay and Kuan-Yeow Show, 1995) และเมื่อนำเถ้าปลาล์มมาบดละเอียดจะสามารถใช้เพื่อทดแทนปริมาณซีเมนต์ได้ถึงร้อยละ 30 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน คอนกรีตผสมเถ้าปลาล์มมีการพัฒนากำลังอัดได้อย่างต่อเนื่อง และเถ้าปลาล์มน้ำมันยังช่วยลดการขยายตัวที่เกิดจากปฏิกิริยาอัลคาไลน์และซัลเฟตได้ (M.W. Hussin and A.S.M.A. Awal, 1996)

กล่าวได้ว่า การใช้เถ้าปลาล์มน้ำมันซึ่งเป็นวัสดุพอซโซลาน Class N เพื่อทดแทนซีเมนต์ในการผสมคอนกรีต จะช่วยลดปริมาณปูนซีเมนต์ที่ต้องในส่วนผสมลง และควรมานำมาบดให้ละเอียดก่อนจะทำให้สามารถใช้เถ้าปลาล์มน้ำมันทดแทนซีเมนต์ได้มากขึ้น และในขณะเดียวกัน ก็จะช่วยลดระยะเวลาการก่อตัวและลดความต้องการน้ำของคอนกรีตอีกด้วย อย่างไรก็ตามเอกสารหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับการใช้เถ้าปลาล์มน้ำมันในการก่อสร้างยังมีจำนวนไม่มากนัก จึงต้องศึกษาเอกสารและบทความที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อนำเอาเทคนิคอื่น ๆ มาใช้ในการก่อสร้างด้วย ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า จะสามารถนำเถ้าปลาล์มน้ำมันมาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างได้อย่างไรต่อไป

2.2 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้เถ้าชนิดต่าง ๆ ในงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

การศึกษาคุณสมบัติและลักษณะการนำเถ้าชนิดต่างๆมาใช้งาน จะช่วยในการกำหนดรูปแบบการนำไปใช้และอัตราส่วนผสมเบื้องต้น รวมไปถึงคุณสมบัติของวัสดุเมื่อมีการผสมเถ้าปลาล์มทั้งในการใช้เถ้าเป็นวัสดุพอซโซลานแทนที่ปูนซีเมนต์ การใช้เถ้าแทนที่มวลรวมและการใช้เถ้าเป็นวัสดุมวลรวม

2.2.1 เถ้าลอย (Fly Ash) ได้จากการเผาถ่านหินในโรงไฟฟ้า เถ้าลอยจะถูกดักจับไว้ด้วยตัวดักจับแล้วรวบรวมเก็บไว้ในไซโล เถ้าลอยมีสีเทา เทาดำหรือน้ำตาล มีคุณสมบัติเป็นสารพอซโซลาน (Pozzolan) สังเคราะห์ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีส่วนประกอบหลักเป็นอันธรูปของซิลิกาและอะลูมินา เมื่ออยู่ในสภาพแห้งและป่นเป็นฝุ่น ไม่มีคุณสมบัติเชื่อมเกาะระหว่างอนุภาค แต่เมื่อสัมผัสน้ำภายใต้อุณหภูมิปกติจะสามารถทำปฏิกิริยาเคมีกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จากปฏิกิริยาไฮเดรชัน และ

เกิดเป็นสารใหม่ที่มีคุณสมบัติเชื่อมประสาน (Cementious) ปฏิกิริยาปอซโซลานจะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตทั้งในคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว โดยเฉพาะในด้านความคงทน (Durability of Concrete) โดยที่คุณสมบัติดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเภทของถ่านหิน อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาและช่วงเวลาการเผา ดังนั้นคุณภาพและความสม่ำเสมอของเถ้าลอยจึงขึ้นอยู่กับแหล่งที่เผาถ่านหิน (กรมควบคุมมลพิษ, 2549)

การวิจัยที่ผ่านมาของเถ้าถ่านหินในประเทศไทยเป็นการศึกษาคุณสมบัติของเถ้าถ่านหินจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะแทบทั้งสิ้น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะใช้ถ่านหินลิกไนต์ประมาณวันละ 40,000 ตัน ซึ่งก่อให้เกิดเถ้าปริมาณ 10,000 ตันต่อวัน โดยประกอบด้วยเถ้าหนัก (Bottom Ash) ร้อยละ 20 และเถ้าลอย (Fly Ash) ร้อยละ 80 ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการฝังกลบ การนำเถ้าลอยมาใช้ประโยชน์และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเถ้าลอยเริ่มแพร่หลายในประเทศไทยอย่างเป็นระบบในปี พ.ศ. 2538 เมื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ก่อสร้างเขื่อนปากมูล ซึ่งใช้คอนกรีตบดอัด (Roller-Compacted Concrete) โดยมีส่วนผสมของซีเมนต์ 58 กิโลกรัม และเถ้าลอย 134 กิโลกรัม ต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร จากการศึกษาวิจัยพบว่า เถ้าลอยจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติของคอนกรีตให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ช่วยเพิ่มความแข็งแรงในระยะยาวให้คอนกรีต เนื่องจากเถ้าลอยมีขนาดเล็กละเอียด และมีทรงกลม ช่วยลดช่องว่างที่เป็นโพรงอากาศในคอนกรีต เพิ่มความสามารถในการเท การเกิดปฏิกิริยากับน้ำไม่คายความร้อนรุนแรง ลดการแตกร้าวในคอนกรีตสำหรับโครงสร้างที่มีความหนามากกว่า 1 เมตร คอนกรีตผสมเถ้าลอยจะมีความทนทานต่อกรดและซัลเฟตเพิ่มขึ้นเป็นผลให้เหมาะกับงานก่อสร้างบริเวณใกล้ทะเล (กรมควบคุมมลพิษ, 2549)

นอกจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะแล้ว ในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งผลิตเถ้าถ่านหินเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหินในโรงงานขนาดเล็กหรือในนิคมอุตสาหกรรมแถบจังหวัดระยอง สมุทรสาครและกาญจนบุรี เป็นต้น เถ้าถ่านหินจากแหล่งอื่นๆเหล่านี้เมื่อศึกษาคุณสมบัติโดยการใช้เถ้าถ่านหินจากแหล่งต่างๆแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ร้อยละ 20 โดยน้ำหนักในการผสมคอนกรีต พบว่าเถ้าถ่านหินที่ดีควรมีรูปร่างเป็นทรงกลมตัน เพื่อให้ใช้น้ำเป็นส่วนผสมน้อยกว่า และเพิ่มความสามารถเทได้ให้แก่งานคอนกรีต องค์ประกอบทางเคมีมีผลต่อกำลังอัดน้อยกว่าความละเอียดของเถ้าถ่านหิน โดยเถ้าถ่านหินที่มีความละเอียดมากจะให้กำลังอัดสูงกว่าเถ้าถ่านหินที่หยาบ เถ้าถ่านหินจากทุกแหล่งผลิตสามารถนำไปใช้งานคอนกรีตที่ไม่ต้องการกำลังอัดสูงมากนักได้ เนื่องจากดัชนีกำลังที่อายุ 28 วัน มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของคอนกรีตมาตรฐาน (ไกรวุฒิ เกียรติโกมล และคณะ, 2549)

เถ้าลอยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชั้นคุณภาพตามมาตรฐาน ASTM C618 (1995) ได้แก่ ชั้นคุณภาพ F และชั้นคุณภาพ C โดยใช้องค์ประกอบทางเคมีเป็นตัวกำหนดดังตาราง 2.2

ตาราง 2.2 การแบ่งชั้นคุณภาพของเถ้าลอยตามมาตรฐาน ASTM C618-94a (ASTM C618-94a, 1995)

คุณสมบัติ	ประเภทของเถ้าลอย	
	ชั้นคุณภาพ F	ชั้นคุณภาพ C
SiO ₂ +Al ₂ O ₃ +Fe ₂ O ₃ (น้อยที่สุดร้อยละ)	70.0	50.0
SO ₃ (มากที่สุดร้อยละ)	5.0	5.0
ปริมาณความชื้น (มากที่สุดร้อยละ)	3.0	3.0
การสูญเสียเนื่องจากการเผาไหม้ (มากที่สุดร้อยละ)	6.0	6.0
ดัชนีกำลัง (น้อยที่สุดร้อยละ)	75.0	75.0

เถ้าลอยชั้นคุณภาพ F เป็นเถ้าลอยที่มีผลรวมของซิลิกาออกไซด์ เฟอริกออกไซด์และอะลูมินาออกไซด์มากกว่าร้อยละ 70 โดยน้ำหนัก เถ้าลอยชั้นคุณภาพนี้เกิดจากการเผาถ่านหินประเภทแอนทราไซต์และบิทูมินัส เนื่องจากเถ้าลอยชั้นคุณภาพ F นี้มีปริมาณแคลเซียมออกไซด์น้อยกว่าร้อยละ 5 ดังนั้นจึงเรียกว่าเถ้าลอยที่มีแคลเซียมต่ำ (Low Lime Fly Ash) ทำให้มีคุณสมบัติการเป็นซีเมนต์น้อยหรือแทบไม่มี แต่เถ้าลอยชั้นคุณภาพนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลาน

เถ้าลอยชั้นคุณภาพ C เป็นเถ้าลอยที่มีผลรวมของซิลิกาออกไซด์ เฟอริกออกไซด์และอะลูมินาออกไซด์ร้อยละ 50-70 โดยน้ำหนัก เถ้าลอยชนิดนี้เกิดจากการเผาถ่านหินประเภทลิกไนต์และซับบิทูมินัส เถ้าลอยชนิดนี้จะมีปริมาณแคลเซียมออกไซด์ประมาณร้อยละ 15-23 โดยน้ำหนัก เรียกว่า เถ้าลอยที่มีปริมาณแคลเซียมสูง (High Lime Fly Ash) ซึ่งจะมีทั้งคุณสมบัติของซีเมนต์และปอซโซลานในตัว (สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย, 2542)

เถ้าลอยในฐานะสารเชื่อมประสาน

เมื่อผสมเถ้าลอยกับน้ำในปริมาณที่เหมาะสม แคลเซียมออกไซด์จะทำปฏิกิริยากับน้ำเกิดเป็นสารแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งจะเข้าทำปฏิกิริยาปอซโซลานิกกับซิลิกอนออกไซด์และอะลูมินาออกไซด์ให้แคลเซียมซิลิเกตไฮดรตและแคลเซียมอะลูมิเนตไฮดรต ดังสมการที่ (1) และ (2)



แคลเซียมซิลิเกตไฮดรตและแคลเซียมอะลูมิเนตไฮดรตมีคุณสมบัติเป็นสารเชื่อมประสาน ซึ่งความแข็งแรงของสารเชื่อมประสานจะเพิ่มขึ้นตามอายุ ความสามารถในการรับแรงอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยจึงพัฒนาตามอายุเช่นเดียวกัน

บทบาทของเถ้าลอยในงานคอนกรีต (E.E. Berry and V.M. Malhotra, 1980)

1) สามารถทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วน มีทั้งการทดแทนโดยน้ำหนักและโดยปริมาตร จากการทดลองพบว่าการทดแทนปูนซีเมนต์ในอัตราส่วน 1:1 นั้นจะทำให้กำลังอัดของคอนกรีตผสมเถ้าลอยในช่วง 3 เดือนแรกต่ำกว่าคอนกรีตธรรมดา แต่กำลังอัดเมื่ออายุหนึ่งปีจะสูงกว่าคอนกรีตธรรมดา

2) เป็นมวลรวมละเอียดเพิ่มในคอนกรีต เปรียบเสมือนการเพิ่มสารเชื่อมประสานในคอนกรีตจะทำให้ค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปมีค่าเพิ่มขึ้น

3) ทดแทนปูนซีเมนต์และเป็นมวลรวมละเอียดด้วย โดยปริมาณเถ้าลอยและปูนซีเมนต์ในคอนกรีตผสมเถ้าลอยรวมกันต้องมากกว่าปริมาณของปูนซีเมนต์ในคอนกรีตธรรมดาก็จะทำให้คอนกรีตผสมเถ้าลอยมีกำลังอัดในช่วงแรกเท่ากับคอนกรีตธรรมดา

งานวิจัยวัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมของเถ้าลอย

ในปัจจุบันได้มีการนำเถ้าลอยมาใช้เพื่อทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในงานคอนกรีตมากขึ้น และมีการวิจัยเพื่อนำเถ้าลอยมาใช้ในการผลิตวัสดุก่อผนัง เช่น อิฐดินซีเมนต์ผสมเถ้าลอย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากกำลังรับแรงอัด ความคงทนต่อการสึกกร่อน และความเหมาะสมด้านราคา พบว่าส่วนผสมที่เหมาะสมคือ ส่วนผสมที่มีปริมาณปูนซีเมนต์ร้อยละ 9 และปริมาณเถ้าลอยร้อยละ 35 โดยน้ำหนัก การพัฒนากำลังรับแรงอัดของอิฐซีเมนต์ผสมเถ้าลอยในช่วงแรกจะช้าลงเมื่อปริมาณเถ้าลอยเพิ่มขึ้น ค่ากำลังรับแรงอัดของอิฐจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณของปูนซีเมนต์และในส่วนผสมที่มีปริมาณปูนซีเมนต์เท่ากัน การเพิ่มขึ้นของปริมาณเถ้าลอยจะทำให้อิฐดินซีเมนต์มีการสึกกร่อนมากขึ้น (ณัฐพงษ์ คำรงวิริยะนุกาพ, 2546), อิฐคอนกรีตมวลเบาผสมสารกักกระจายฟองอากาศที่ใช้เถ้าถ่านหินลิกไนต์ทดแทนปูนซีเมนต์ร้อยละ 30 โดยใช้สารกักกระจายฟองอากาศ 1 ลิตรต่อปูนซีเมนต์ 100 กิโลกรัม อิฐคอนกรีตมวลเบาผสมเถ้าถ่านหินที่ได้จะค่าความหนาแน่นเท่ากับ $1,866.40 \text{ kg/m}^3$ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วันเท่ากับ $191.32 \text{ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร}$ โดยโมดูลัสแตกหักมีค่าประมาณร้อยละ 8-12 ของกำลังอัดประลัย อัตราการดูดซึมน้ำร้อยละ 7.56 หรือ 141.10 kg/m^3 โดยอิฐมวลเบาที่ได้จัดอยู่ในชั้นคุณภาพ ข-1 และข-2 ตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อิฐคอนกรีต ซึ่งใช้ได้ในงานทั่วไปเมื่อต้องการกำลังและความชื้นปานกลาง (ปรกรณ์ แสนรวยเงิน และคณะ, 2544)

ในประเทศอินเดียที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินจำนวนมาก ได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อนำเถ้าถ่านหินมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างเช่นกัน โดยวัสดุที่ได้มีการพัฒนาและนำมาใช้ในการก่อสร้างอาคารจริง เช่น บล็อกคอนกรีตพรุนผสมเถ้าลอย (Cellular Lightweight Concrete Block) เป็นคอนกรีต

บล็อกที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เถ้าลอย และ โฟม โดยผสมเถ้าลอยได้ตั้งแต่ร้อยละ 26-33 ปริมาณของเถ้าลอยจะส่งผลต่อความหนาแน่นของวัสดุ บล็อกคอนกรีตพูนที่ได้จะมีค่าความหนาแน่นระหว่าง $400 - 1,800 \text{ kg/m}^3$ วัสดุที่ได้มีน้ำหนักเบากว่าผนังก่ออิฐ มากกว่าร้อยละ 50 (G.B. Singh, 2006), อิฐ Fal-G (Fly ash-lime-Phosphogypsum) ผลิตจากเถ้าลอยผสมกับปูนขาวและยิบซั่มโดยอัตราส่วนของเถ้าลอย ปูนขาวและยิบซั่ม ที่ทำให้อิฐรับแรงอัดได้สูงสุดคือ 40 : 20 : 20 ตามลำดับ โดยปริมาณของเถ้าลอยจะส่งผลต่อความสามารถในการรับแรงอัดของบล็อก เมื่อเถ้าลอยมากความสามารถในการรับแรงอัดจะลดลง เมื่ออายุครบ 120 วัน อิฐ Fal-G จะรับแรงอัดได้ตามมาตรฐานอินเดียสำหรับอิฐดินเผา คือ 3.5 MPa อัตราการดูดซึมน้ำจะมีค่าระหว่างร้อยละ 19.2-37.2 โดยน้ำหนัก และน้ำหนักของบล็อกจะลดลงประมาณร้อยละ 20-40 เมื่อเทียบกับอิฐดินเผากลาง เมื่อวัสดุมีอายุมากขึ้น ค่าการดูดซึมน้ำจะลดลงและสามารถรับแรงอัดได้ดีขึ้น (Sunil Kumar, 2003), บล็อกประสานผสมเถ้าลอย โดยใช้ปริมาณเถ้าลอยร้อยละ 35-60 ทราฮายาบร้อยละ 35-70 และวัสดุประสาน ได้แก่ ปูนขาว ซีเมนต์หรือยิบซั่ม ร้อยละ 5-15 บล็อกที่ได้จะสามารถรับแรงอัดได้ 7-13 MPa โดยความสามารถในการรับแรงอัดจะขึ้นอยู่กับปริมาณของปูนซีเมนต์หรือวัสดุประสานที่เลือกใช้ ค่าการดูดซึมน้ำร้อยละ 12 (Hydarform, 2006) Tarun R. Naik (2006) ได้ทำการศึกษาเพื่อหาวัสดุก่อผนังสำหรับบ้านพักอาศัยราคาถูก พบว่าสามารถใช้เถ้าลอยเป็นส่วนผสมเพื่อผลิตอิฐก่อและอิฐบล็อก (Fly Ash Block) ในอัตราส่วนร้อยละ 30-50 พบว่าบล็อกผสมเถ้าลอยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวัสดุสำหรับบ้านพักอาศัยราคาถูก และบล็อกจะสามารถรับแรงอัดเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อครบ 2 ปี ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติปอซโซลานของเถ้าลอย

ในประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียได้มีผู้นำเถ้าลอยมาเป็นส่วนผสมในการผลิตอิฐ โดยผสมในอัตราส่วนร้อยละ 20-50 และเผาที่อุณหภูมิ 1000°C Obada Kayali (2004) ได้ศึกษาหาแนวทางในการนำเถ้าลอยมาใช้เป็นส่วนผสมหลักในการผลิตอิฐเถ้าลอยทั้งหมด โดยผสมเถ้าลอยกับสารผสมเพิ่มและเผาที่อุณหภูมิ $1000-1300^{\circ}\text{C}$ เรียกว่า Flash Bricks พบว่าอิฐที่ได้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยมีค่าการรับแรงอัด 43 MPa ความหนาแน่น $1,450 \text{ kg/m}^3$ และมีค่าการดูดซึมน้ำร้อยละ 10

ในประเทศตุรกีมีการศึกษาเพื่อนำเถ้าลอยมาใช้ในการผลิตอิฐโดยใช้เถ้าลอยร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และเผาที่อุณหภูมิ 950°C อิฐที่ได้จะรับแรงอัดได้ $70-100 \text{ kg/cm}^2$ ซึ่งรับแรงอัดได้น้อยกว่าอิฐที่ไม่ผสมเถ้าลอยประมาณ 4 เท่า และมีค่าการดูดซึมน้ำร้อยละ 21 (Tütünlü Fatih and Atalay Ümit, 2001)

จากงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเถ้าลอย แสดงให้เห็นว่าเถ้าลอยสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 โดยมีอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 10-30 ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุก่อผนัง และเถ้าลอยสามารถใช้เป็นวัสดุมวลรวมในอัตราส่วนร้อยละ 25-60 นอกจากนี้เถ้าลอยยังใช้ในการผลิตอิฐที่มีอัตราส่วนเถ้าลอยร้อยละ 20-100 โดยวัสดุก่อผนังที่ผสมเถ้าลอยจะมีค่าความหนาแน่นลดลงตามปริมาณเถ้าที่เพิ่มขึ้น การรับแรงอัดของผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับปริมาณของวัสดุประสานและปริมาณเถ้าเมื่อปริมาณเถ้ามากความสามารถในการรับแรงอัดจะลดลง ความสามารถในการรับแรงอัดของวัสดุจะเพิ่มขึ้นตามอายุ เมื่อปริมาณเถ้าเพิ่มขึ้นค่าการดูดซึมน้ำจะเพิ่มขึ้นด้วย วัสดุที่ผสมเถ้าลอยจะทำให้ค่าการนำความร้อนลดลง

2.2.2 เถ้าก้นเตา (Bottom Ash) เป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านหินในขบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่นเดียวกับเถ้าลอย แต่เถ้าก้นเตาเกิดการจับตัวกันเป็นก้อนหรือเป็นเม็ด เนื่องจากอุณหภูมิของการเผาถ่านหินสูงเกินจุดหลอมเหลวของเถ้าถ่านหิน ปริมาณของเถ้าก้นเตาจะอยู่ในช่วงร้อยละ 15-20 ของเถ้าถ่านหินทั้งหมด เถ้าก้นเตาจะมีอนุภาคขนาดใหญ่ คือมีอนุภาคเฉลี่ย 290 ไมโครเมตรหรือใหญ่กว่าเถ้าถ่านหิน 16 เท่า จึงไม่เหมาะที่จะนำมาเป็นวัสดุป่อชโซลาน แต่เมื่ออบค้อนอนุภาคมีขนาดเล็กลงโดยมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 6 ไมโครเมตร จะสามารถใช้เป็นวัสดุป่อชโซลานได้ดี (เรืองรุชดี ชีระโรจน์และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2543)

เถ้าก้นเตาสามารถใช้ทดแทนมวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) ได้ เมื่อใช้ปริมาณเถ้าก้นเตาทดแทนทรายเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความสามารถในการรับแรงอัดของมอร์ต้าลดลง (Patcharaporn Suwanvitaya and Prasert Suwanvitaya, 2006) เถ้าลอย เถ้าก้นเตาและไลแทก (Lytag) ซึ่งเป็นวัสดุมวลรวมที่เกิดจากการเผาเถ้าลอย ถูกใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายและมวลรวมหยาบตามลำดับ เพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีตน้ำหนักเบา (Lightweight Concrete) โดยใช้เถ้าลอยทดแทนปูนซีเมนต์ร้อยละ 30 ใช้เถ้าก้นเตาและไลแทกทดแทนทรายและมวลรวมหยาบทั้งหมด คอนกรีตที่ได้จะมีความหนาแน่น 1,560-1,960 kg/m³ และความสามารถในการรับแรงอัดมีค่า 200-400 kg/cm² ที่อายุ 28 วัน เถ้าก้นเตาจะส่งผลให้คอนกรีตมีการซึมผ่านของน้ำเพิ่มขึ้น (Yun Bai and others, 2006) เถ้าก้นเตาสามารถใช้เป็นมวลรวมในการผลิตอิฐคอนกรีต (Concrete Masonry Unit) โดยใช้อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อมวลรวมเป็น 1: 6 โดยมวลรวมได้จากการนำเถ้าลอย Class C หรือ Class F ผสมกับเถ้าก้นเตาในอัตราส่วน 30: 70 พบว่าอิฐคอนกรีตสามารถรับแรงอัดได้สูงกว่ามาตรฐานคือสูงกว่า 82.55 kg/cm² ที่อายุ 3 วันและมีน้ำหนักน้อยกว่า 13.61 kg (Benjamin L. Phillips and others, 2005)

จากการศึกษาข้างต้นพบว่าถ้าก้อนเตาสามารถใช้เป็นวัสดุปอซโซลานได้เมื่อทำการบดให้มีความละเอียดมากขึ้น นอกจากนั้นถ้าก้อนเตายังสามารถใช้เพื่อแทนที่ทรายหรือใช้เป็นมวลรวมละเอียดเพื่อใช้ผลิตคอนกรีตน้ำหนักเบาและอิฐคอนกรีตได้อีกด้วย วัสดุที่ผสมเข้ากันเตาแทนที่มวลรวมจะมีน้ำหนักเบา เมื่อปริมาณเข้ากันเตาเพิ่มขึ้น ความสามารถในการรับแรงอัดจะลดลง และค่าการดูดซึมน้ำของวัสดุจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

2.2.3 แก้วที่ได้จากวัสดุธรรมชาติอื่นๆ ปัจจุบันได้มีการนำวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรหลายชนิดมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มน้ำหรือเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ทำให้เกิดแก้วเป็นปริมาณสูงต้องใช้พื้นที่ในการฝังกลบและอาจก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นจึงมีการศึกษาวิจัยเพื่อนำแก้วจากวัสดุธรรมชาติเหล่านี้มาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งการนำมาใช้เพื่อทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนและใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตวัสดุก่อสร้าง

ถ้าแกลบเป็นวัสดุที่เกิดจากการนำแกลบมาเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงสีข้าวและโรงไฟฟ้า จากการศึกษพบว่า แก้วแกลบจะมีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลานตามมาตรฐาน ASTM C618-94a โดยจัดอยู่ใน Class N สามารถใช้แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนได้ โดยสามารถใช้แทนที่ในอัตราส่วนร้อยละ 10 คอนกรีตที่ได้จะมีความสามารถในการรับแรงอัดใกล้เคียงกับคอนกรีตปกติ เมื่อนำแก้วแกลบมาบดให้มีขนาดอนุภาคเล็กกลงจะสามารถนำมาใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ได้มากขึ้น โดยซีเมนต์พิเศษที่ใช้แก้วแกลบแทนที่ร้อยละ 20 และใช้อุณหภูมิในการบ่มเท่ากับ 25, 50 และ 75 องศาเซลเซียส จะพัฒนากำลังรับแรงอัดสูงกว่าซีเมนต์พิเศษปกติ (บุรฉัตร นัตรีวิระและณรงค์ศักดิ์ มากุล, 2547) นอกจากการนำแก้วแกลบมาใช้เป็นวัสดุปอซโซลานแล้ว ยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแก้วแกลบดำไม่บดจากโรงสีข้าวมาเป็นวัสดุผสมทดแทนมวลรวม (หินฝุ่น) เพื่อผลิตคอนกรีตบล็อก โดยคอนกรีตบล็อกผสมแก้วแกลบมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 58-2530 สำหรับคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก โดยเมื่อใช้แก้วแกลบแทนที่มวลรวมในอัตราส่วนร้อยละ 20 คอนกรีตบล็อกมีค่าของกำลังอัดเฉลี่ย 28 วัน เท่ากับ 30 kg/cm^2 ค่าการดูดซึมน้ำร้อยละ 18.16 และการหดตัวแบบแห้งเท่ากับร้อยละ 0.048 น้ำหนักของบล็อกจะลดลงประมาณร้อยละ 8-15 เมื่อเทียบกับคอนกรีตบล็อกมาตรฐาน เมื่อร้อยละการแทนที่สูงขึ้น คอนกรีตบล็อกจะมีความต้องการน้ำ การดูดซึมน้ำและการหดตัวแบบแห้งสูงขึ้น ประเทศไนจีเรียได้มีการวิจัยเพื่อนำแก้วแกลบมาใช้ในการผลิตแซนด์กรีตบล็อกแบบกลวง (Hollow Sandcrete Block) ซึ่งผลิตโดยใช้วัสดุประสานคือซีเมนต์ 1 ส่วน ผสมกับทราย 8 ส่วน ปริมาณแก้วที่เหมาะสมในการใช้ทดแทนปูนซีเมนต์คือร้อยละ 20 บล็อกที่ได้จะมีความหนาแน่น $500-2100 \text{ kg/m}^3$ และสามารถรับแรงอัดได้ 36.5 kg/cm^2 ที่อายุ 28 วัน

ความสามารถในการรับแรงอัดจะพัฒนาตามอายุของการบ่ม ปริมาณเถ้าแกลบที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ความสามารถในการรับแรงอัดลดลง ส่วนผสมจะต้องการปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณเถ้าแกลบเพิ่มขึ้น (E.B. Oyetola and M. Adullahi, 2006)

โรงไฟฟ้าบางแห่งในประเทศไทยจะใช้เชื้อเพลิงเป็นแกลบและเปลือกไม้ ซึ่งถ้าดังกล่าวเมื่อนำมาบดเพื่อทำให้เป็นวัสดุปอชโซลานที่ดี และนำมาใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 10 สามารถใช้ในการผลิตอิฐคอนกรีตเพื่อปูพื้นได้โดยสามารถรับแรงอัดได้มากกว่า 500 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เถ้าแกลบและเปลือกไม้ที่มีความละเอียดมากจะทำให้กำลังอัดของอิฐคอนกรีตสูงขึ้นตามไปด้วย และกำลังอัดของอิฐคอนกรีตยังขึ้นอยู่กับปริมาณการแทนที่ของเถ้าอีกด้วย คือเมื่อใช้เถ้าแกลบและเปลือกไม้มาก กำลังอัดของคอนกรีตจะลดลง (สุรพันธ์ สุคันธปรีดิ์ และคณะ, 2546)

เถ้าขี้เลื่อย (Sawdust Ash) สามารถใช้แทนวัสดุปอชโซลานเพื่อทดแทนซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 10 โดยส่วนผสมดังกล่าวจะสามารถรับแรงอัดได้ใกล้เคียงกับคอนกรีตทั่วไป และเถ้าขี้เลื่อยจะช่วยพัฒนากำลังอัดของวัสดุที่อายุมากขึ้นด้วย (A.U. Elinwa and Y.A. Mahmood, 2002)

เถ้าขี้เลื่อยไม้ยางพารา (Rubber Sawdust Ash) สามารถนำมาใช้งาน โดยการใช้แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนในมอร์ต้าในอัตราส่วนร้อยละ 10 พบว่ามอร์ต้าที่ได้มีค่าความสามารถในการรับแรงอัด 245 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ใกล้เคียงกับมอร์ต้ามาตรฐาน เมื่อปริมาณเถ้าขี้เลื่อยเพิ่มขึ้นจะทำให้เพสค์ของส่วนผสมต้องการน้ำมากขึ้น ค่าการรับแรงอัดและค่าการไหลของมอร์ต้าจะต่ำลง (จรรยา เจริญเนตรกุล, 2546)

เถ้ากะลามะพร้าว สามารถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีตบล็อก โดยใช้เถ้ากะลามะพร้าวแทนที่ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 20 เมื่อปริมาณเถ้ากะลามะพร้าวเพิ่มขึ้นจะทำให้อัตราการดูดซึมน้ำของบล็อกเพิ่มขึ้น เนื่องจากส่วนผสมจะเกิดรูพรุน และส่งผลให้ความสามารถในการรับแรงอัดลดลง (ชุติสรา ปะกิริะตั้งและพุทธวรรณ แซ่แต่้, 2546)

จากการศึกษาเอกสารดังกล่าวมาข้างต้น พบว่าแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้ในการนำเถ้าปาล์มน้ำมันมาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างคือการนำมาเป็นส่วนผสมสำหรับอิฐคอนกรีต โดยมีแนวทางในการนำไปใช้ใน 3 กรณี ได้แก่

1. การนำเถ้าปาล์มมาใช้เพื่อทดแทนปูนซีเมนต์
2. การนำเถ้าปาล์มมาใช้แทนที่มวลรวมบางส่วน
3. การนำเถ้าปาล์มมาใช้เป็นมวลรวมน้ำหนักเบา (Lightweight Aggregate)

2.3 อิฐคอนกรีต

อิฐคอนกรีตมีส่วนผสมหลักคือ ซีเมนต์ มวลรวม และน้ำ ในหัวข้อ 2.1 และ 2.2 ได้กล่าวถึงหลักการทดแทนซีเมนต์ด้วยเถ้าไผ่แล้ว ดังนั้นในส่วนนี้การศึกษาคุณสมบัติของมวลรวมจึงเป็นส่วนสำคัญเพื่อหาแนวทางในการนำเถ้าปล้ำมาประยุกต์ใช้เพื่อทดแทนมวลรวม

มวลรวมและสารผสมเพิ่มในคอนกรีต

มวลรวมหรือวัสดุผสม (Aggregate) คือวัสดุย่อย ได้แก่ หิน ทราย และกรวด ที่ผสมในคอนกรีตเพื่อช่วยรับน้ำหนักกดบนคอนกรีต ลดปริมาณปูนซีเมนต์ ทำให้คอนกรีตมีความคงทนและปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงมาก มวลรวมสามารถแบ่งตามความหนาแน่นหรือหน่วยน้ำหนักออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. มวลรวมเบา (Lightweight Aggregate) มีความหนาแน่นตั้งแต่ 300-1,100 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2. มวลรวมปกติ (Normal Weight Aggregate) มีความหนาแน่นตั้งแต่ 2,400-3,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3. มวลรวมหนัก (Heavyweight Aggregate) มีความหนาแน่นมากกว่า 4,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เมื่อแบ่งมวลรวมตามขนาด สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. มวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate) ได้แก่ หินหรือกรวดที่มีขนาดตั้งแต่ 4.5 มม. ขึ้นไป หรือค้ำบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4
2. มวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) ได้แก่ ทรายที่มีขนาดเล็กกว่า 4.5 มม. หรือสามารถผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 แต่ต้องไม่เล็กกว่า 0.07 มม. หรือผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 200

คุณสมบัติของมวลรวมที่ดี


1. ความแข็งแรง (Strength) มวลรวมต้องมีความสามารถในการรับแรงกดไม่น้อยกว่ากำลังของคอนกรีตที่ต้องการ โดยทั่วไปมวลรวมจะสามารถรับแรงกดได้ 700-3,500 กก./ตร.ซม. ซึ่งสูงกว่าคอนกรีต
2. ความต้านทานต่อแรงกระแทกและการเสียดสี (Impact and Abrasion Resistance) มวลรวมควรมีความแข็งแรง เนื้อแน่น ปราศจากอนุภาคที่อ่อนนุ่ม เป็นรูพรุนหรือแตกหัก

ง่าย โดยเฉพาะเมื่อคอนกรีตต้องถูกกระทำจากการกระแทกหรือการขีดสี เช่น งานถนน
พื้นโรงงาน เป็นต้น

3. ความคงทนต่อปฏิกิริยาเคมี (Chemical Stability) มวลรวมต้องไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับปูนซีเมนต์หรือสิ่งแวดล้อมภายนอก
4. รูปร่างและลักษณะผิว (Particle Shape and Surface Texture) มวลรวมที่มีผิวหยาบหรือมีรูปร่างแบนยาวจะต้องการปริมาณซีเมนต์เพสต์มากกว่าคอนกรีตที่ใช้มวลรวมรูปร่างกลม หรือเหลี่ยมที่ระดับความสามารถเท่าได้เดียวกัน ลักษณะผิวของมวลรวมจะมีผลโดยตรงกับแรงยึดเหนี่ยว เมื่อมีผิวหยาบหรือมีรูพรุนมากจะทำให้มีแรงยึดเหนี่ยวดี แต่จะใช้ปริมาณซีเมนต์เพสต์มากขึ้น


ขนาดคละของมวลรวม (Gradation)

ขนาดคละของมวลรวม คือการกระจายของขนาดต่างๆของอนุภาค นับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการกำหนดปริมาณของเนื้อซีเมนต์เพสต์ที่ต้องการสำหรับคอนกรีตสด คอนกรีตจะมีราคาประหยัดเมื่อใช้เนื้อซีเมนต์เพสต์น้อยที่สุดในการผลิตคอนกรีต โดยที่คุณสมบัติอื่นๆ เช่น ความสามารถในการเทได้ การทำให้แน่น กำลังอัดและความทนทานยังเป็นไปตามกำหนด คอนกรีตที่ดีจะมีขนาดคละของมวลรวมเป็นขนาดคละแบบต่อเนื่อง คือมีมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดกระจายทั่วกันในเนื้อคอนกรีตดังภาพ 2.1



ภาพ 2.1 การเรียงตัวของมวลรวมขนาดคละต่างๆกัน (ชัชวาล เศรษฐบุตร, 2537)

การวิเคราะห์ขนาดผลของมวลรวมจะทำได้โดยใช้ตะแกรงร่อนที่มีขนาดช่องเปิดต่างกัน ปริมาณของวัสดุที่ผ่านตะแกรงร่อนจะนำมาวิเคราะห์และเขียนเป็นแผนภูมิผล คือการแสดงผลการวิเคราะห์วัสดุผสมบนกราฟโดยให้แกนตั้งแสดงน้ำหนักร้อยละของวัสดุผสมที่ค้างหรือผ่านตะแกรงแต่ละขนาด แกนนอนแสดงขนาดช่องเปิดของตะแกรงดังภาพ 2.2



ภาพ 2.2 แผนภาพส่วนผลของมวลรวม (ชัชวาล เศรษฐบุต, 2537)

โมดูลัสความละเอียด (Fineness Modulus, F.M.) คือตัวเลขดัชนีที่เป็นปฏิภาคโดยประมาณกับขนาดเฉลี่ยของก้อนวัสดุในมวลรวม ค่าโมดูลัสความละเอียดมากมวลรวมจะมีความหยาบมาก โดยที่

$$\text{โมดูลัสความละเอียด} = \frac{1}{100} (\text{ผลบวกของร้อยละของอนุภาคที่ค้างบนตะแกรงมาตรฐาน})$$

ทรายที่ใช้ในงานคอนกรีตควรมีค่าโมดูลัสความละเอียดตั้งแต่ 2.3-3.2 ทรายที่มีค่าความละเอียดมากจะทำให้คอนกรีตมีความต้องการน้ำมากขึ้นเพื่อให้ได้ความสามารถในการเทได้เท่าๆกัน มวลรวมที่ขาดอนุภาคขนาดกลางขนาดใดขนาดหนึ่งหรือหลายขนาดจะมีผลต่อความสามารถในการเทได้ของคอนกรีต (ชัชวาล เศรษฐบุต, 2537)

2.4 คอนกรีตเบา

เนื่องจากถ้าปาล์มน้ำมันมีหน่วยน้ำหนักน้อยเมื่อเทียบกับมวลรวมโดยทั่วไป ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่คอนกรีตที่มีถ้าปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมจะเป็นคอนกรีตเบา ซึ่งหมายถึงคอนกรีตที่มีความหนาแน่นหรือหน่วยน้ำหนักน้อยกว่าคอนกรีตปกติคุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตเบาแสดงตามตาราง 2.3

ตาราง 2.3 คุณสมบัติของคอนกรีตเบาเปรียบเทียบกับคอนกรีตทั่วไป

คุณสมบัติ	หน่วย	คอนกรีตเบา	คอนกรีตทั่วไป
ความหนาแน่น	กก./ลบ.ม.	400-1,400	2,350
กำลังอัดที่ 28 วัน	กก./ตร.ซม.	10-140	240
โมดูลัสความยืดหยุ่น	กก./ตร.ซม.	42×10^3 - 98×10^3	150×10^3
สภาพนำความร้อน	Watt/mK	0.17-0.55	1.20-1.70
สภาพการดูดซึมน้ำ	% โดยปริมาตร	20-45	3-1
การหดตัว	%	0.15-0.50	0.035

ชนิดของคอนกรีตเบา

1. คอนกรีตมวลรวมเบา (Lightweight Aggregate Concrete) เป็นคอนกรีตที่ได้จากการผสมมวลรวมเบาที่มีความพรุน ทำให้ความถ่วงจำเพาะลดลง มวลรวมเบาสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ

1.1 มวลรวมเบาที่ได้จากธรรมชาติ ได้แก่ หินพรุน และหินละลายชนิดเบาที่ได้จากถ้ำถ่าน

ภูเขาไฟ เช่น หิน Vermiculite, Perlite, Pumice และ Scoria ซึ่งเป็นหินที่เกิดขึ้นเวลา

ภูเขาไฟระเบิด ใช้ผสมทำคอนกรีตที่ไม่ต้องการกำลังสูงมากนัก และมวลรวมจะดูดซึมน้ำมาก คอนกรีตเบาที่ทำจากหินพรุนจะมีหน่วยน้ำหนัก 710-1420 กิโลกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร มีกำลังรับแรงอัดประมาณ 50 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

1.2 มวลรวมเบาที่ได้จากขบวนการผลิต เป็นมวลรวมเบาที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตมากที่สุด

ได้แก่ Expanded Clay Aggregate ได้จากการนำดินเหนียวมาผสมกับสารที่ก่อให้เกิด

ฟองอากาศและนำไปเผาทำให้เกิดฟองอากาศในเนื้อหิน (Expanded Shale Aggregate)

ได้จากการนำดินดานผสมกับถ่านแล้วนำไปเผา วัตถุดิบจะหลอมรวมกันและมี

ฟองอากาศอยู่ภายใน และ Sintered Fly Ash ได้จากการนำถ่านลอยมาทำให้เป็นเม็ด


แล้วนำไปเผา

1.3 มวลรวมเบาที่ได้จากสารอินทรีย์ ได้แก่การใช้ไม้หรือพลาสติกใส่เข้าไปในคอนกรีต มวลรวมที่ได้จากของเหลือของขบวนการผลิต ได้แก่ ถ้ำก้นเตา (Furnace Bottom Ash) จากโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง


2. คอนกรีตไร้มวลละเอียด (No Fines Aggregate Concrete) ประกอบด้วยซีเมนต์ น้ำ และมวลรวมหยาบ โดยไม่ใช้มวลรวมละเอียดซึ่งจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างมวลหยาบ วัสดุมวลหยาบที่นิยมใช้ได้แก่ กรวดไม่ ตะกรันเม็ดหยาบ ตะกรันจากเตาเผา อนุภาคของมวลหยาบจะยึดติดกันด้วยซีเมนต์เพสต์บางๆ ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างมวลรวมหยาบ ไม่นิยมใช้ในการสร้างอาคารสูง เพราะคอนกรีตไร้มวลละเอียดจะแยกตัวได้ง่าย ขนาดของมวลรวมหยาบที่ใช้จะอยู่ระหว่าง 9.5 – 19 มิลลิเมตร คอนกรีตไร้มวลละเอียดจะมีความหนาแน่นประมาณ 1,600 – 2,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีกำลังรับแรงอัดประมาณ 60 – 140 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

3. คอนกรีตพรุน (Cellular Concrete) เป็นคอนกรีตเบาชนิดหนึ่ง ซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาด้วยการทำให้เกิดฟองอากาศในเนื้อคอนกรีต ซึ่งทำได้โดยการให้ฟองอากาศกระจายในส่วนผสมของมอร์ต้าที่ยังอยู่ในสภาพพลาสติก จากนั้นปล่อยให้แข็งตัว โดยที่คอนกรีตพรุนจะไม่ใช้มวลรวมหยาบในการผลิต แต่จะใช้ทรายละเอียดแทน ดังนั้นในอเมริกาและอังกฤษจึงเรียกว่า Aerated Mortar ตามลักษณะของเนื้อคอนกรีต ส่วนในยุโรปจะเรียกว่า Foam Concrete หรือ Gas Concrete


ลักษณะหน้าตัดของคอนกรีตพรุน คอนกรีตที่ใช้มวลรวมเบาและคอนกรีตไร้มวลรวมละเอียดแสดงตามภาพ 2.3



Aerated Concrete



Lightweight Aggregate Concrete



No-Fine Aggregate Concrete

ภาพ 2.3 ลักษณะของคอนกรีตเบา (Andrew Short and William Kinniburgh, 1963)

ถ้าปาล์มน้ำมันจัดเป็นมวลรวมเบาที่ได้จากสารอินทรีย์ประเภทหนึ่ง ดังนั้นจึงควรหาแนวทางในการนำมาผลิตเป็นคอนกรีตมวลรวมเบา (Lightweight Aggregate Concrete) ได้เช่นกัน

มาตรฐาน ASTM C331 ได้กำหนดเกณฑ์ขนาดคละของมวลรวมเบาที่ใช้สำหรับอิฐคอนกรีตไว้ดังตาราง 2.4


ตาราง 2.4 เกณฑ์ขนาดคละของมวลรวมเบาที่ใช้สำหรับอิฐคอนกรีต (ASTM C331, 1999)

Size Designations		Percentage (By Mass) Passing Sieves							
		3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 8	No. 16	No. 50	No. 100
Fine Aggregate	No. 4-0	---	---	100	85-100	---	40-80	10-35	5-25
Coarse Aggregate	1/2"-No.4	100	90-100	40-80	0-20	0-10	---	---	---
	3/8"-No.8	---	100	80-100	5-40	0-20	0-10	---	---
Combined Fine and Coarse Aggregate	1/2"-0	100	95-100	---	50-80	---	---	5-20	2-15
	3/8"-0	---	100	90-100	65-90	35-65	---	10-25	5-15

คุณสมบัติด้านการนำความร้อนของคอนกรีตเบา

ค่าการนำความร้อนของวัสดุจะขึ้นอยู่กับค่าความหนาแน่น โดยความสัมพันธ์ดังกล่าว

แสดงตามภาพ 2.4



ภาพ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นและค่าการนำความร้อนของคอนกรีตมวลเบา

(Andrew Short and William Kinniburgh, 1963)

จากภาพ 2.4 แสดงให้เห็นว่าวัสดุที่มีความหนาแน่นต่ำจะมีช่วงของค่าการนำความร้อนแคบกว่าวัสดุที่มีความหนาแน่นมาก ถ้าวัสดุมีค่าความหนาแน่นมากจะมีค่าการนำความร้อนสูง ดังนั้นในการวิจัยควรเลือกอัตราส่วนผสมที่ให้ค่าความหนาแน่นต่ำ เพื่อให้วัสดุมีค่าการนำความร้อนต่ำด้วย

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมด พบว่ามีความเป็นไปได้เป็นอย่างยิ่งในการนำเอาปาล์มน้ำมันมาเป็นส่วนผสมของอิฐคอนกรีต ซึ่งน่าจะได้อิฐคอนกรีตที่มีน้ำหนักเบากว่าอิฐคอนกรีตทั่วไป สามารถรับแรงอัดได้ดีและมีค่าการนำความร้อนต่ำใกล้เคียงกับคอนกรีตมวลเบา ผู้วิจัยจึงเห็นควรทำการทดลองเพื่อหาส่วนผสมที่เหมาะสมต่อไป โดยได้กำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของอิฐคอนกรีตที่ต้องการดังนี้

1. ค่าความหนาแน่น ไม่เกิน $1,000 \text{ kg/m}^3$
2. ค่าความสามารถในการรับแรงอัด ไม่น้อยกว่า 75 kg/cm^2
3. ค่าการดูดซึมน้ำ ไม่เกินร้อยละ 20
4. ค่าการนำความร้อน ไม่เกิน 0.3 W/mK
5. ราคาต่อตารางเมตร ไม่เกิน 300 บาท