

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

การศึกษาพอลแลคติกแอซิดที่มีศักยภาพในการปะยุกต์ใช้
ควบคุมการปล่อยยา

ชื่อผู้เขียน

นางสาว วาสินี จันทร์นวล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ดร. นิภาพันธ์ มอถลอย ประธานกรรมการ

ดร. ไบร์ต โมลลอย กรรมการ

รศ. ดร. ญาณี พงษ์เพบูลย์ กรรมการ

บทคัดย่อ

ได้สังเคราะห์พอลลิตีแอลแลคติกแอซิดโดยการพอลลิเมอร์ใช้เชื้อแบคทีเรียเปิดวงของดีแอลแลคไทด์ ใช้สแตนนัส ออกโตเอต 0.05% โดยน้ำหนักเป็นตัวเริ่มปฏิกิริยา น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยความหนึ่ดของพอลลิตีแอลแลคติกแอซิดหาจากวิสโคเมตريของสารละลายเจือจาง สภาวะในการพอลลิเมอร์ไวซ์ที่ต่างกัน (อุณหภูมิ ระยะเวลาในการทำปฏิกิริยา และขนาดระดับสเกลที่ใช้ในการทำการสังเคราะห์) มีผลทำให้สังเคราะห์ได้พอลลิตีแอลแลคติกแอซิดที่มีน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยต่างกัน ได้เดือกพอลลิตีแอลแลคติกแอซิดน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ย M_v เท่ากับ 37,000 และ 76,000 ใช้ใน การศึกษาการปลดปล่อยยา การหาลักษณะเฉพาะของพอลลิตีแอลแลคติกแอซิดทำโดยใช้เทคนิค สเปกไทรஸโคปี (ไอօราร์ และ ปรอตตอน-เอ็นเอ็มอาร์) ร่วมกับเทคนิคทางความร้อน (ดี.เอกซี และ ที.จี.) เทคนิคของ ดี.เอกซี ยืนยันว่า พอลลิตีแอลแลคติกแอซิดมีสันฐานเป็นแบบสันฐาน เป็นไปตามที่คาดไว้ฉันเป็นผลมาจากการสร้างภายในสายโซ่นี้เป็นแบบทางเคมี การเตรียมไมโครสเฟียร์ ของพอลลิตีแอลแลคติกแอซิดที่มีคลอโพรามาชีนอยู่ภายในทำโดยเทคนิควิธี น้ำมัน/น้ำ อิมัลชัน ใช้ศึกษาการกระจายของขนาดของไมโครสเฟียร์และแยกขนาดโดยการใช้รังน้ำด่างๆ ศึกษา การอัตราการปลดปล่อยยาคลอโพรามาชีนแบบ อนิ วิโกร โดยใช้สารละลายตัวกลางที่ประกอบด้วย

4 ส่วนของ 95% เอทานอล และ 6 ส่วนของฟอตเฟตบัฟเฟอร์ พีเอช 7.0 ปรับพีเอช เป็น 7.0 ที่ อุณหภูมิ 37 ± 0.1 องศาเซลเซียส ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ขนาดไมโครสไฟเบอร์ ปริมาณ มากกว่าในไมโครสไฟเบอร์ และน้ำหนักไม่เกินของพอลิเมอร์ มีผลต่ออัตราการปลดปล่อยยา ในไมโครสไฟเบอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดจะมีน้ำหนักไม่เกินต่ำสุดต่อจังหวะการปลดปล่อยสูง ในขณะที่ไมโครสไฟเบอร์ที่มีปริมาณมากกว่านี้จะมีอัตราการปลดปล่อยต่ำกว่า

Thesis Title A Study of Poly(Lactic Acid) for Potential Use in
 Controlled-Release Drug Delivery

Author Miss Wasinee Channuan

M.S. Chemistry

Examining Committee	Dr. Nipapan Molloy	Chairperson
	Dr. Robert Molloy	Member
	Assoc. Prof. Dr. Yanee Pongpaibul	Member

ABSTRACT

Poly(DL-lactic acid) was synthesized via the ring-opening polymerization of DL-lactide using 0.05 % w/w stannous octoate as the initiator. The viscosity-average molecular weights (\bar{M}_v) of the polymers obtained were determined by dilute-solution viscometry. Different polymerization conditions (temperature , reaction time and reaction scale) gave different average molecular weights. Poly(DL-lactic acid) with \bar{M}_v values of 37,000 and 76,000 were chosen for drug release studies. Polymer characterization was carried out by a combination of spectroscopic (IR and $^1\text{H-NMR}$) and thermal analysis (DSC and TG) techniques. The DSC technique confirmed that the poly(DL-lactic acid) was amorphous, as expected from the racemic nature of its chain microstructure. Poly(DL-lactic acid) microspheres containing the drug chlorpromazine were prepared by the oil/water (O/W) emulsion technique. The microsphere size distributions were determined and the different sizes separated by passing through a series of sieves. Studies

of the rate of drug release of the chlorpromazine were carried out *in vitro* in an immersion medium comprising 4 parts of 95% ethanol and 6 parts of pH 7.0 phosphate buffer adjusted to pH 7.0 at 37 ± 0.1 °C. The results showed that the microsphere dimensions, drug content, and polymer molecular weight each had an effect on the rate of drug release. While lower molecular weights and smaller microsphere size each gave a higher release rate, lower drug content gave a lower release rate.