

Thesis Title Structures and Properties of Aluminum Doped Zinc Oxide
Transparent Conductive Thin Films Prepared by Sputtering
Technique

Author Miss Thanaporn Tohsophon

Degree Doctor of Philosophy (Materials Science)

Thesis Advisory Committee

Assoc. Prof. Dr. Narin Sirikulrat	Chairperson
Prof. Dr. Tawee Tunkasiri	Member
Assoc. Prof. Dr. Gobwute Rujijanagul	Member

ABSTRACT

In this work, aluminum doped zinc oxide (AZO) films were prepared on a glass substrate by dc magnetron sputtering using the AZO ceramic target with non reactive mode. In the laboratory scale, the AZO films were deposited on the 2.5x2.5 cm² glass substrate with static mode. The zinc oxide ceramic target was aluminum doped with the concentration of 0.1, 2 and 10 wt% and was prepared by sintering at the temperature of 1200, 1300 and 1450 °C in cooperation with quenching process, respectively. In the industrial scale, the films were prepared with a dynamic mode on 10x10 cm² glass substrate by in-line dc magnetron sputtering. Various types of ceramic targets with aluminum concentration of 0.5 wt% or 1 wt% and different preparation methods were used to prepare the AZO films.


Firstly, the influence of target processing, aluminum concentration and sputtering conditions on AZO films were investigated. The resistivity in the range of $3.6\text{-}11 \times 10^{-4} \Omega\text{cm}$ was obtained, depending on the type of targets and deposition conditions. An increasing resistivity at low deposition pressure was attributed to high energy bombardment, indicating a unique character for dc magnetron sputtering using ceramic target. In addition, highly transmittance of more than 80 % in the visible and near infrared range was achieved for all films. For solar cell application, AZO films were etched in diluted hydrochloric acid to roughen the surface and the resulting surface texture was studied. It was found that the choice of the target and the deposition conditions strongly affect the etching behavior and the light scattering properties of the etched films. In this research, the appropriate films were prepared by high sintering temperature with 0.5 wt% aluminum doping target.

Secondly, the chemical state and vertical heterogeneity of the AZO films prepared by this technique were studied by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and Auger electron spectroscopy (AES). Both of the Al2p and Zn2p_{3/2} photoelectron peaks showed their elements on oxidized state. The binding energy of the O1s components indicated O-Zn bonding, hydroxide and absorbed water state. Auger depth profiling was used to assess the stoichiometry of the film to a depth of 300 nm and a depth resolution of 13 nm was achieved in this profile.

Moreover, the damp heat stability and subsequent vacuum annealing behavior of the sputtered AZO films were investigated. A degradation of resistivity was found for all films after the damp heat treatment. For the compact films with large grain size, a small increase in the electrical resistivity was observed, whereas the less compact films prepared at high deposition pressures or very thin films (< 300 nm)

showed an increase in resistivity up to three times of the initial value. It is attributed to the absorbed water occurring in the damp heat treatment process, leading to a capture of free electrons and resulting in an increase of resistivity. However, the degradation of resistivity could be largely reversed by annealing in vacuum with a temperature of at least 150 °C.

Finally, the AZO films with most favorable properties have been successfully applied as transparent electrodes in amorphous and microcrystalline silicon thin film solar cell with the efficiency up to 9.2% and 8.2%, respectively.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ โครงสร้างและสมบัติของฟิล์มบางตัวนำโปร่งใสซึ่งค้อออกไซด์เจือด้วย
อะลูมิเนียมเตรียมโดยเทคนิคสปีดเตอร์

ผู้เขียน นางสาวธนาภรณ์ โตโสภณ

ปริญญา วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สิริกุลรัตน์

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันขศิริ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. กอบวุฒิ รุจินานุกุล

กรรมการ

บทคัดย่อ

ในงานนี้ ได้เตรียมฟิล์มซึ่งค้อออกไซด์เจือด้วยอะลูมิเนียมบนแผ่นแก้วโดยวิธี ดีซีแมกนี
ตรอนสปีดเตอร์ริง ซึ่งใช้เป่าเป็นเซรามิกซึ่งค้อออกไซด์เจือด้วยอะลูมิเนียมโดยปราศจากก๊าซไวปฏิกิริยา

ในระดับห้องปฏิบัติการ ฟิล์มซึ่งค้อออกไซด์เจือด้วยอะลูมิเนียมจะเตรียมบนแผ่นแก้วขนาด 2.5 x 2.5
ตารางเซนติเมตรในรูปแบบที่แผ่นแก้วอยู่นิ่ง และได้เตรียมเป่าซึ่งค้อออกไซด์เซรามิกเจือด้วยอะลูมิเนียม

ในปริมาณร้อยละ 0.1 2 และ 10 โดยน้ำหนัก โดยการเผาซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1200 1300 และ 1450
องศาเซลเซียสตามลำดับจากนั้นทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ในระดับอุตสาหกรรมได้เตรียมฟิล์ม

ดังกล่าวบนแผ่นแก้วขนาด 10 x 10 ตารางเซนติเมตร โดยวิธี อินไลน์ ดีซี แมกนีตรอนสปีดเตอร์ริง ในรูปแบบที่แผ่นแก้วเคลื่อนที่สายไปมาขณะทำการตกสะสมฟิล์ม และใช้เป้าเซรามิกหลายชนิดซึ่ง มีปริมาณอะลูมิเนียมเป็นร้อยละ 0.5 หรือ 1 โดยน้ำหนัก โดยมีวิธีการเตรียมเป้าต่างกัน

ในขั้นต้น ได้ทำการศึกษาอิทธิพลของกระบวนการเตรียมเป้าเซรามิกโดยมีปริมาณของ อะลูมิเนียมในเป้าและเงื่อนไขการสปีดเตอร์ที่แตกต่างกันที่มีต่อฟิล์มซิงค์ออกไซด์เจือด้วยอะลูมิเนียม พบว่าฟิล์มมีสภาพต้านทานไฟฟ้าในช่วง $3.6 - 11 \times 10^{-4}$ โอห์มเซนติเมตร ซึ่งขึ้นกับชนิดของเป้า และเงื่อนไขการตกสะสมฟิล์ม เมื่อทำการตกสะสมฟิล์มที่ความดันต่ำพบว่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของ ฟิล์มสูงขึ้นเนื่องจากการระดมยิงด้วยอนุภาคพลังงานสูงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของดีซีแมกนีตรอน สปีดเตอร์ริงเมื่อใช้กับเป้าเซรามิก จากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าฟิล์มทุกชั้นแสดงสมบัติการส่งผ่าน แสงมากกว่าร้อยละ 80 ในช่วงความถี่ที่มองเห็นได้ และช่วงความถี่เข้าใกล้อินฟราเรด สำหรับการ ประยุกต์ใช้ฟิล์มในเซลล์สุริยะ ฟิล์มซิงค์ออกไซด์เจือด้วยอะลูมิเนียมจะถูกกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก เจือจางเพื่อทำให้ผิวฟิล์มขรุขระและเมื่อทำการศึกษาพื้นผิวดังกล่าวพบว่าการเลือกชนิดเป้าและเงื่อนไขการ ตกสะสมฟิล์ม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกัดด้วยกรดของฟิล์มและสมบัติการกระเจิงแสงของฟิล์ม ในงานวิจัยนี้ฟิล์มที่มีสมบัติที่ดีสามารถเตรียมได้จากเป้าที่ผ่านการเผาซินเตอร์ที่อุณหภูมิสูงและเจือ ด้วยอะลูมิเนียมร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก

ในลำดับถัดมา ได้ทำการศึกษาสภาพทางเคมีและองค์ประกอบทางเคมีในภาคตัดขวางของ ฟิล์มซึ่งเตรียมด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น โดยเอกซเรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโคปีและโอเจอิเล็กตรอน สเปกโทรสโคปี พบว่าฟลักโฟโตอิเล็กตรอนของทั้ง Al_{2p} และ $Zn_{2p_{3/2}}$ แสดงถึงสถานะออกซิไดซ์ ของ ธาตุดังกล่าว และพลังงานยึดเหนี่ยวของ O_{1s} แสดงให้เห็นถึงพันธะระหว่าง O-Zn สถานะไฮดรอกไซด์ และ

สถานะดูดซับน้ำ เพื่อศึกษาปริมาณสารสัมพันธ์ของฟิล์มในแนวลึกได้ใช้โพไรโพล์แนวลึก ของโอเจใน
ระดับความลึกถึง 300 นาโนเมตร โดยมีปริมาณการแยกชัดในทางลึกเป็น 13 นาโนเมตร

นอกจากนั้น ได้ศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของฟิล์มที่เตรียมด้วยวิธีสปีดเทอริง และ
พฤติกรรมการบอบอ่อนในสุญญากาศพบว่า ฟิล์มทุกชิ้นแสดงถึงการเสื่อมของสภาพต้านทานไฟฟ้าหลัง
จากการอบร้อนขึ้น สำหรับฟิล์มที่มีเนื้อแน่นและขนาดของเกรนใหญ่พบว่าสภาพต้านทานไฟฟ้ามีค่า
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ฟิล์มที่มีความแน่นน้อยกว่าซึ่งเตรียมโดยการตกสะสมฟิล์มที่ความดัน
สูง หรือฟิล์มที่มีความบาง (< 300 นาโนเมตร) พบว่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นถึงสามเท่าจากค่า
เริ่มแรกของฟิล์ม ซึ่งอาจอ้างเหตุผลได้ว่ามีการดูดซับน้ำของฟิล์มในระหว่างการอบร้อนขึ้น ส่งผลให้
อิเล็กตรอนอิสระถูกจับและทำให้ฟิล์มมีสภาพนำไฟฟ้าสูงขึ้น อย่างไรก็ตามสภาพต้านทานไฟฟ้าที่สูง
ขึ้นนี้ สามารถทำให้ฟื้นกลับได้โดยการอบอ่อนในสุญญากาศด้วยอุณหภูมิอย่างน้อย 150 องศาเซลเซียส
ในท้ายสุด ฟิล์มซิงค์ออกไซด์เจือด้วยอะลูมิเนียมที่มีคุณสมบัติตามต้องการได้นำไปประยุกต์
เป็นขั้วไฟฟ้าโปรงใสในเซลล์สุริยะชนิดฟิล์มบางออสซิลอนซิลิคอนและชนิดฟิล์มบางของผลึกซิลิคอน
ระดับไมโครเมตรได้สำเร็จ โดยมีประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะสูงถึงร้อยละ 9.2 และ 8.2 ตามลำดับ